

Sika® ViscoCrete®-225 P

Högplasticerande polykarboxylatbaserat pulver

Användning

Beskrivning

Sika® ViscoCrete®-225 P är ett effektivt polykarboxylatbaserat vattenreducerande flyttillsatsmedel av tredje generationen i pulverform med kort öppethållandetid och mkt god hållfasthetstillväxt.

Användning

Sika® ViscoCrete®-225 P används i huvudsak till torrbrukstillverkning för att öka flytbarheten hos bruket.

CE-Märkning

Sika® ViscoCrete®-225 P är CE-märkt i enlighet med EN 934-2.
CE-certifikat nr: 0921-CPR-2007.

Tekniska Data

Färg och form

Vitt pulver

Densitet

0,6 ± 0,1 kg/dm³

pH-värde

4,0 ± 0,5 (40 % -ig lösning)

Kloridhalt

<0,10 % av medlets vikt

Alkaliinnehåll, ekv Na₂O

<2,0 % av medlets vikt

Korrosionsegenskaper

Icke relevant när bruksanvisning följs

Torrhalt

100 vikt-%

Viskositet

Lättflödande

Dosering

Ca 0,1-0,5 % av cementvikten

Tillverkningplats

Sika Deutschland GmbH
Peter-Schuhmacher-Str.8
69181 Leimen
TYSKLAND

Förpackning

Säck 20 kg

Lagringstid

Minst 24 månader, förvaras torrt.

Farliga ämnen

Se separat säkerhetsdatablad.

Hälsa & Miljö

Hälsa & Miljö

Se separat säkerhetsdatablad.

Lagstiftning

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtil kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.



Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga
Sverige

Tel. +46 8 621 89 00
Fax +46 8 621 89 89
www.sika.se

