

Sika® Coating Aktivator

Vidhäftningsförbättrare för lacker

Tekniska data

Kemisk bas	Lösningsmedelsbaserad vidhäftningsförbättrare
Färg	Färglös till svagt gulaktig
Densitet (CQP ¹ 006-3 / ISO 2811-1)	Ca 0,7 kg/l
Flampunkt (CQP 007-1 / ISO 13736)	-4°C
Appliceringstemperatur	5 - 40°C
Appliceringsmetod	Påstrykning och avtorkning med luddfri pappersduk
Åtgång	Ca 30-60 ml/m ²
Avluftningstid ³	≥ 15°C 10 min < 15°C 30 min maximum 24 timmar
Lagring	Lagras svalt (≤ 25°C) och torrt i öppnad förpackning
Lagringstid	12 månader

¹) CQP = Corporate Quality Procedure

²) 23°C/50% r.h.

³) Vid specifika applikationer kan temperatur och torktid vara annorlunda

Beskrivning

Sika®Coating Aktivator är en förbehandling i form av en aktiverande vätska speciellt utvecklad till förbehandling av lackade och belagda limytor före applicering av Sika® polyuretanlim.

Sika®Coating Aktivator produceras i enlighet med kvalitetssäkringssystem ISO 9001/ 14001 och enligt Ansvar & Omsorgsprogrammet.

Applikationsområden

Sika®Coating Aktivator används för att förbättra vidhäftningen på bandlack, pulverlack, emalj och andra lackade och primade ytor. Sika®Coating Aktivator kan inte användas på glas och keramiska beläggningar för primerfri limning. Denna produkt skall endast användas av erfarna användare. Förprov skall utföras på aktuella underlag och vid rätt förhållanden för att säkerställa vidhäftning och kompatibilitet mellan materialen.

Appliceringsmetod

Torka anläggningsytorna med en ren, luddfri absorberande pappersduk fuktad med Sika®Coating Aktivator. Applicera Sika®Coating Aktivator sparsamt och endast en gång. Överflöd torkas genast bort med en ren torr pappersduk. Ideal applicerings- och yttemperatur är +15° till +25°C. Åtgången är beroende av underlag och tillverkningsprocess. Återförslut förpackningen snarast efter användning.

Industry



Viktig information

Sika® Coating Aktivator innehåller lösningsmedel som kan matta ytan på vissa nyapplicerade lacker. Förprov rekommenderas. Applicera aldrig Sika® Coating Aktivator på porösa underlag. Sika® Coating Aktivator skall användas inom en månad efter öppning av förpackningen. Efter denna tidpunkt skall innehållet kasseras. Förlängd exponering för luftfuktighet kommer att göra Sika® Coating Aktivator inaktiv.

Övrig information

Arbetsinstruktioner utfärdade för en bestämd applikation kan ytterligare specificera de tekniska data i detta produktdatablad. Följande information finns tillgänglig på begäran:

- Säkerhetsdatablad
- Sika Förbehandlingstabell

Förpackningsinformation

Burk	250 ml
	1 l
	5 l

Underlag för tekniska data

Alla tekniska värden som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Aktuella mätta värden kan variera på grund av faktorer utanför vår kontroll.

Viktigt

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter hänvisas användaren till gällande säkerhetsdatablad vilket innehåller fysisk, ekologisk, toxikologisk och annan säkerhetsrelaterad information.

Lagstiftning

Informationen, och i synnerhet, rekommendationerna avseende appliceringen och användandet av Sika produkter, ges i god tro baserat på Sikas rådande kunskap och erfarenhet av produkterna när de lagrats, hanterats och applicerats på korrekt sätt under normala förhållanden. I praktiken är skillnaden hos material, substrat och verkliga platsförhållande sådana att ingen garanti avseende kurans eller lämplighet för ett speciellt användningsområde kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Användaren av produkten måste prova produktens lämplighet för den tilltänkta applikationen och syftet. Sika reserverar sig för rätten att ändra sina produkters egenskaper. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla beställningar accepteras med förbehåll för våra gällande allmänna försäljnings- och leveransvillkor. Användaren måste alltid rådfråga senaste gällande utgåva av det lokala produktdatabladet för produkten ifråga. Kopior av detta finns tillgänglig på begäran.

Mer information tillgänglig på:
www.sika.se
www.sika.com

Sika Sverige AB
Industriavdelningen
Domnarvsgatan 15
SE-163 08 Spånga
Sverige
Tel. +46 (0)8 621 89 00
Fax +46 (0)8 621 89 89

