

PRODUKTBLAD

Casco Easy Pro

Vit färdigblandad fästmassa för keramik och akustikskivor



PRODUKTBESKRIVNING

Rekommenderas för montering av keramik, granitkeramik och glasmosaik inomhus på väggar. Underlag eller platta måste vara absorberande. Kan användas i våtrum och då måste plattan vara absorberande. Kan även användas för att installera akustikskivor inomhus, både på väggar och i tak.

ANVÄNDNING

Casco Easy Pro är rekommenderad för:
vägg (på absorberande underlag)

- kakel
- lergodsplattor
- klinker
- glasmosaik
- granitkeramik
- natursten som är okänslig för missfärgning
- akustikskivor (både vägg och tak)
- keramikplattor på underlag så små rörelser förekommer
- cementbaserade skivor
- gipsskivor
- i torra utrymmen
- inomhus

vägg (på icke absorberande underlag)

- kakel absorptionsförmåga > 3%
- lergods
- glasmosaik (max 10 cm x 10 cm)
- granitkeramikmosaik (max 10 cm x 10 cm)
- naturstensmosaik okänslig för missfärgning (max 10 cm x 10 cm)
- akustikskivor (både vägg och tak)
- våtrum (tillsammans med Casco våtrumssystem)
- på befintligt underlag av keramik
- i torra utrymmen
- inomhus

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- primer behövs inte
- färdig att använda
- mycket enkel att applicera
- mycket lång öppentid
- låg åtgång
- permanent flexibel
- fogbar efter 24 timmar
- vit

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#).

Här hittar du även info om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- D2 TE according to EN 12004
- godkänd och ingår i BKR godkända våtrumssystemen Casco Rollat 1 & 2 och Casco Folie 1 & 2 för väggar

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Vattenbeständig styrol- akrylatdispersion
Förpackning	1l, 3l och 10 l plasthink
Utseende / Färg	Vit pasta
Hållbarhet	12 månader i obruten originalförpackning
Lagringsförhållanden	<ul style="list-style-type: none">▪ Svalt och frostfritt.▪ Öppnade förpackningar skall återförslutas och användas snarast.▪ Undvik temperaturer över +35 °C och under +5 °C.
Densitet	Ca. 1,5 kg/l
pH-värde	7.8

TEKNISK INFORMATION

Termiskt motstånd	Efter härdning +5 °C till +75 °C
-------------------	----------------------------------

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	<ul style="list-style-type: none">▪ 4 mm tandspackel ca. 1,1 l/m²▪ 6 mm tandspackel ca. 1,7 l/m²▪ 8 mm tandspackel ca. 2,1 l/m²▪ 10 mm tandspackel ca. 2,6 l/m²
Omgivande lufttemperatur	inte under +5 °C
Underlagets temperatur	inte under +5 °C
Öppentid	ca. 40 minuter enligt EN 1346 (öppentiden påverkas av temperatur och luftfuktighet, kontrollera därför övervätningen, kan utföras med ett finger-test).
Härdningstid	Redo för fogning: efter ca. 24 timmar vid +20 °C

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

BEGRÄNSNINGAR

Använd lämpligt Casco® fästmassa för att montera klinker på golv samt för att sätta icke-absorberande plattor på Casco®-vattentätningmembran eller icke-absorberande kakel på icke-absorberande underlag. Fästmassans härdningstid förlängs om platta eller underlag inte är absorberande. Även temperatur i luft och underlag samt luftfuktighet påverkar härdningstiderna. Vid montering av mosaik i våtrummen, vänligen kontrollera att mosaiken är avsedd för våta utrymmen.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

UNDERLAGETS KVALITÉ / FÖRBEHANDLING

- Betong äldre än 6 månader
- KC bruk / kalkputs (CS II, CS III, CS IV enligt EN 998-1, med en draghållfasthet på $\geq 2,5$ N/mm²)
- Tegel
- Gips skivor
- Gipsputs enligt EN 13279-1, med en draghållfasthet på $\geq 2,5$ N/mm²
- Gips stenar
- Gammal keramik beläggning (Ej absorberande underlag)
- Casco® Våtrumssystem (Ej absorberande underlag)
- Vatten- och formstabila Multiskivor (i torra utrymmen)
- Ingen primer krävs

Underlaget ska vara tillräckligt stabilt, belastningsbart, fast och fritt från damm, smuts, olja, fett och försvagande medel. Avlägsna svaga skikt med lämpliga åtgärder. Gamla keramiska ytor måste rengöras och slipas noggrant efter behov. Gipsputs (enligt EN 13279-1) minst i 10 mm skiktjocklek, brädriven yta, i annat fall måste ytan slipas, kvarvarande fukt $\leq 75\%$ RH. Följ landsspecifika riktlinjer. Ojämna underlag måste utjämnas med lämplig Casco® avjämningsmassa efter behov. Underlag i våta utrymmen måste skyddas med lämpligt Casco® våtrumssystem/ tätskikt. Endast ab-

sorberande plattor (keramiska plattor med absorpsion > 3% eller lergodsplattor) eller glasmosaik (maxstorlek 10 cm x 10 cm), eller keramisk mosaik (maximal storlek 10 cm x 10 cm), eller natur- och konstgjord mosaik som inte är känslig till missfärgning (maximal storlek 10 cm x 10 cm) kan fästas ovanpå Casco® våtrumssystem/tätskikt eller på icke-absorberande underlag.

MONTERINGSTID

Välj lämplig fixkam/tandad spackel med tanke på underlagets struktur, kaklet- eller akustikskivans storlek, strukturen på kaklets eller akustikskivan (baksidan). Applicera Easy Pro med en fixkam/tandad spackel eller tandad murslev mot underlaget eller på baksidan av kakel / akustikskivan. Placera plattorna / akustiska skivorna ordentligt i det nyapplicerade limmet innan det limmet skapar en torr yta, tryck fast kakel / akustikskivan med en lätt vridrörelse för att säkerställa en tillräcklig vätning.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktygen med vatten omedelbart efter användning. Torrt lim rengörs mekaniskt

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Casco-produkterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco Easy Pro
Januari 2021, Version 01.01
02171020000000050