

## PRODUKTBLAD

# CascoProff Extra

Golvlim lämplig för limning av de flesta typer av PVC, LVT och textila golv

### PRODUKTBESKRIVNING

Golvlim lämplig för limning av de flesta typer av PVC, LVT och textila golv. Till vissa typer av plastmattor utan PVC och gummigolv <4 mm skiktjocklek.

### ANVÄNDNING

- PVC
- LVT
- Textil
- Plastmattor utan PVC med behandlad baksida
- Gummi upp till 4 mm skiktjocklek

### EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Snabb bindningstid
- Bra klubbighet med god vidhäftning
- Lång monteringstid
- Lämplig vid golvvärme
- Innehåller inte APEO
- Lämplig vid kontorshjul

### GODKÄNNANDEN / STANDARDER

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem se MiljöAppen. Här hittar du även info om bl a EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in [www.sikamiljoapp.se](http://www.sikamiljoapp.se) i din webläsare.

### PRODUKTINFORMATION

<b>Kemisk bas</b>	Copolymer av akryldispersion
<b>Förpackning</b>	10 liter hink
<b>Färg</b>	Beige
<b>Hållbarhet</b>	Minst 12 månader i oöppnad förpackning lagrad i minst +10 °C.
<b>Lagringsförhållanden</b>	Lagras inte under +5 °C eller över +30 °C.
<b>Densitet</b>	Ca. 1250 kg/m <sup>3</sup>
<b>Konsistens</b>	Tixotropisk
<b>Viskositet</b>	Ca. 50 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25 °C
<b>Torrhalt (volym)</b>	Ca. 75 %

## APPLICERINGSINFORMATION

<b>Förbrukning</b>	1 liter / 3-6 m <sup>2</sup> .		
<b>Åtgångstabell</b>	<b>Material</b>	<b>Absorberande underlag</b>	<b>Ej absorberande underlag</b>
	Homogen PVC	4-5 m <sup>2</sup> /l	5-6 m <sup>2</sup> /l
	Hetoregen PVC	4-5 m <sup>2</sup> /l	5-6 m <sup>2</sup> /l
	Plastmatta utan PVC	4-5 m <sup>2</sup> /l	5-6 m <sup>2</sup> /l
	Textil	3-4 m <sup>2</sup> /l	3-4 m <sup>2</sup> /l
<b>Underlagets temperatur</b>	Arbetsklimat: +18 °C till +23 °C och 20–70 % RH. Klimatet ska vara stabilt i minst 96 timmar(4 dagar) för bästa resultat. Luftfuktighet 25 % - 70 % RF. Temperatur och luftfuktighet gäller lim, underlag och ytmaterial.		
<b>Underlagets fukthalt</b>	Maximal fuktighet i betong: 85 % RF, Mätt enligt RBK, se <a href="http://www.RBK.nu">www.RBK.nu</a> . Fuktkvot i spånskiva 8-12 %.		
<b>Monteringstid</b>	Våtlimning, ca. 0–20 minuter; sen våtlimning - häftlimning, 20-90 minuter. CascoProff Extra kan värmeaktiveras upp till 120 minuter.		

## UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

## MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

### REKOMMENDERAD ARBETSMETOD

När material med slipad baksida används är det viktigt att observera att materialet alltid ska monteras då limmet är vått, och appliceringstiden för denna typ av material får inte överskrida 45 minuter. Vid limning på nyproducerad betong rekommenderas golvavjämning på minst 10 mm. För installation av linoleum rekommenderas CascoLin Plus eller CascoLin Extra. Plastmatta utan PVC och gummi skall alltid installeras i vått lim.

### ABSORBERANDE UNDERLAG

1. Sprid ut CascoProff Extra med en tandad spackel (6108, 6118 eller 6121). Använd inte mer lim än nödvändigt för att få en bra övervätning under angiven luftningstid.
2. Montera materialet direkt eller efter en mycket kort luftningstid och vält eller gnid noga för att trycka ut all luft så att lim och beläggning får god kontakt. Använd vält för bästa resultat.
3. Kontrollera att hela beläggningen har full övervät-

ning med limmet.

### PÅ ICKE ABSORBERANDE UNDERLAG

För bästa resultat vid limning på icke-absorberande underlag rekommenderas att Casco Floor Expert avjämningsmassa med låg krympförmåga och god vidhäftning, avjämnas i ett 5 mm tjockt skikt. Monteringens görs därefter medan limmet är vått för att erhålla säkert resultat.

Till plastmattor utan pvc rekommenderas alltid ett absorberande underlag. Följ monteringsanvisningarna för absorberande underlag. Om inte ovanstående metod kan användas rekommenderas följande metod: På ett icke absorberande underlag är det viktigt att limvattnet får dunsta från limmet innan mattan monteras. Låt limmet torka till ett fingertest visar att limmet är klabbigt eller inte lämnar avtryck till huden. Metod 2a är mycket säkrare än metod 2b beroende på mattans baksida.

1. Påför limmet med en tandad spackel. Reducera limmängden något och använd gärna en fintandad limspade.
- 2 a. Montera materialet i det våta limmet och se till att det överväts väl. Dra upp materialet och låt limfilmen torka i ca 10-20 minuter. Lägg ner materialet igen. Gnid fast ytmaterialet i det klabbiga limmet.
- 2 b Påför limmet och vänta ca 30 minuter till limmet klabbar (häftlimning). Installera mattan i det klabbiga limmet.
3. Gnid noga för att pressa ut all luft så att limmet och beläggningen får god kontakt. Kontrollera att hela beläggningen har god kontakt med limmet.

#### Produktblad

CascoProff Extra

April 2021, Version 01.02  
020512030110000012

## LAGSTIFTNING

Följ instruktionerna från materialtillverkaren vad gäller temperatur och RF. För denna metod är det viktigt att se till att så mycket vatten som möjligt kan avdunsta från det icke absorberande underlaget. För bästa resultat använd en golvvält. Kontrollera att det finns en god övervätning av lim på mattans baksida.

### FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Följ gällande AMAHus. Se till att ytan är ren, jämn, dammfri adekvat styrka och permanent torr innan CascoProff Extra påförs. Maximal fuktighet i betong: 85 % RF, Mätt enligt RBK, se [www.RBK.nu](http://www.RBK.nu). Fuktkvot i spånskiva 8-12 %.

Vid limning av Plastmattor utan PVC och Gummigolv kontrollera att underlaget har en ytdraghållfasthet > 1,0 MPa.

### Verktyg

Casco hård metallspade 6108, 6118 och 6121 beroende på limmängd.

### RENGÖRING AV VERKTYG

Vi rekommenderar användandet av lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon. Vid kontakt med lim i ögonen, skölj omedelbart med vatten

Tvätta med tvål och vatten om lim kommit i kontakt med huden. Rengör verktygen med vatten innan limmet har torkat. Torkat lim löses upp med Casco Limtvätt eller Casco Brutal Wipes.

För ytterliggare information se säkerdatablad.

## LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.casco.se](http://www.casco.se).

#### Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE- 163 08 Spånga Sweden  
TEL: +46 8 621 89 00  
[info@se.sika.com](mailto:info@se.sika.com)  
[www.casco.se](http://www.casco.se)



#### Produktblad

CascoProff Extra  
April 2021, Version 01.02  
020512030110000012