

PRODUKTDATABLAD

Sika® ViscoCrete® PC-40

Flyt/HRWR tillsatsmedel till betong

PRODUKTBESKRIVNING

Sika® ViscoCrete® PC-40 är ett effektivt vattenreducerande superplastiserande tillsatsmedel av tredje generationen som ger betongen god bearbetbarhet och god styrkeutveckling.

ANVÄNDNING

Sika® ViscoCrete® PC-40 används huvudsakligen för följande applikationer:

- Prefabricerad betong
- Vanlig betong
- Självttorkande betong
- Betong med lågt vct förhållande
- Höghållfast betong

Men även där det krävs ett kort öppethållande och härdningsförlopp.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

Sika® ViscoCrete® PC-40 ger bra dispergeringsegenskaper vilket ger kort blandningstid.

- Kort blandningstid
- Kortare produktionstider
- Utmärkt arbetbarhet
- Kontrollera dålig ballast
- Bra styrkeutveckling
- Förbättrad reologi

PRODUKTINFORMATION

Förpackning	Dunk 21 kg, fat 210 kg, IBC 1050 kg och tankbil
Utseende / Färg	Ljusgul viskös vätska
Hållbarhet	9 månader från tillverkningsdatum (tankbil 16 månader).
Lagringsförhållanden	Förvaringstemperatur mellan +5°C och +35°C. Skydda mot direkt solljus och frost. Använd rena tankar för förvaring. Dessa bör rengöras och desinficeras minst en gång om året. Produkten skall omröras mekaniskt eller med rund pumpning.

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#).

Här hittar du även info om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- CE-märkning och prestandadeklaration enligt EN 934-2 - Tillsatsmedel för betong, bruk och injekteringsbruk - Högeffektiva vattenreducerande / superplastiserande tillsatsmedel. Certifikatnummer: 2296/CPR/2967.
- Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Densitet	1,08 ± 0,02 kg/dm ³
pH-värde	4,5 ± 1
Konventionell torrhalt	40 ± 2 vikts-%
Kloridhalt	< 0,10% av medlets vikt
Ekvivalent natriumoxid	< 0,6% av medlets vikt

TEKNISK INFORMATION

Vägledning för betonggjutning

- Automatisk doseringsutrustning efter vikt eller volym rekommenderas, observera densitet och torrhalt
- Tillsätt Sika® ViscoCrete® PC-40 tidigast med blandningsvattnet. För att optimera blandningens effekt vänta ca. 20-30 sekunder. Detta måste kontrolleras i varje specifik betongblandning och blandningsutrustning för att få maximal effekt.
- Segregering av betongen kan uppstå vid överdosering av blandningen. Den retarderande effekten av Sika® ViscoCrete® PC-40 är måttlig när den rekommenderade dosen används.
- Rekommenderad blandningstid är 30 -180 s beroende på typ av blandare
- Effekten av denna blandning påverkas starkt av vilken cementtyp som används
- Rengör doseringsutrustningen med vatten
- Använd plast-, glasfiber- eller rostfria tankar när du lagrar Sika® ViscoCrete® PC-40

Rekommenderad dosering 0,1-1,5 % av cementvikten

Kompatibilitet Sika® ViscoCrete® PC-40 kan kombineras med Sikas övriga betongtillsatsmedel, varvid varje tillsatsmedel ska tillsättas separat till betongen.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

BEGRÄNSNINGAR

Förprov skall utföras med de aktuella delmaterialen till betongen enligt gällande betongbestämmelser för klarläggande att avsedd effekt uppnås med Sika® ViscoCrete® PC-40.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad

Sika® ViscoCrete® PC-40
Januari 2026, Version 01.02
021301011000001490

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

SikaViscoCretePC-40-sv-SE-(01-2026)-1-2.pdf

