

PRODUKTDATABLAD

SikaProof® Adhesive-02

Cementmodifierat 2-komponentslim för användning med SikaProof® A+ tätskiktssystem

PRODUKTBESKRIVNING

SikaProof® Adhesive-02 är ett cementmodifierat 2-komponentslim. SikaProof® Adhesive-02 ingår i det efterapplicerade systemet SikaProof® A+ och används för limning av SikaProof® A+ membranet på betongunderlaget.

ANVÄNDNING

SikaProof® Adhesive-02 används för:

- Limning av SikaProof® A+ 08 eller SikaProof® A+ 12 tätskiktsmembran på armerad betong för att bilda ett helt fullt vidhäftande tätskiktsmembran

Observera:

- Produkten får endast användas av erfarna proffs

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- God vidhäftning på betongunderlag
- Kan appliceras på fuktiga betongytor
- Enkel och snabb blandning och applicering
- Bra motståndskraft mot vattenvandring
- Lågt VOC-innehåll

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#). Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- CE marking and declaration of performance based on EN 1504-2:2004 Products and systems for the protection and repair of concrete structures — Surface protection systems for concrete — Coating

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Del A	Vattenbaserad polymerdispersion
	Del B	Portlandcement, utvald ballast och tillsatser
Förpackning	Del A	5.0 kg hink
	Del B	15.625 kg säck
	Del A och Del B	20.625 kg förvägt parti
Hållbarhet	12 månader från tillverkningsdatum	
Lagringsförhållanden	Produkten måste förvaras i originalförpackningen, som ska vara oöppnad och oskadad, förvaras torrt vid temperaturer på mellan +5°C och +30°C. Se alltid text på förpackningen. Se aktuellt säkerhetsdatablad för Information om säker hantering och förvaring.	

Färg	Del A	vit vätska
	Del B	vitt pulver

Densitet	1.9 g/cm ³ (vid +20°C)
----------	-----------------------------------

SYSTEMINFORMATION

Systemstruktur	Följande produkter är en del av SikaProof® A+ Post-Applied-systemet:	
	Funktion	Produkt
	Primer	SikaProof® Primer-02
	Lim	SikaProof® Adhesive-02
	Membran	SikaProof® A+ 08 SikaProof® A+ 12
	Tape	SikaProof® ExTape-100

TEKNISK INFORMATION

Dragvidhäftningsstyrka	2.1 N/mm ²	(EN 1542)
Brandbeständighet	A2-s1,d0	(EN 13501-1)

APPLICERINGSINFORMATION

Blandningsförhållande	A : B = 32 : 100 (av medlets vikt)	
Förbrukning	≥ 2.8 kg/m ² OBS: Dessa siffror är teoretiska och tillåter inte något ytterligare material på grund av ytporositet, ytprofil, variationer i nivå eller spill etc. Applicera produkten på ett testområde för att beräkna den exakta förbrukningen för de specifika substratförhållandena och den föreslagna appliceringsutrustning.	
Produkttemperatur	Maximum	+30°C
	Minimum	+5°C
Omgivande lufttemperatur	Maximum	+30°C
	Minimum	+5°C
Underlagets temperatur	Maximum	+30°C
	Minimum	+5°C
Brukstid	vid +20°C	40 minuter
	vid +30°C	30 minuter

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

VIKTIGT

Följ installationsanvisningarna noggrant

Följ strikt de monteringsanvisningar som anges i metodbeskrivningar, bruksanvisningar och arbetsinstruktioner och som alltid måste anpassas till de faktiska förhållandena på platsen.

Förbered underlaget och grundmåla det med SikaProof® Primer-02.

För mer information, se aktuellt produktdatablad för SikaProof® Primer-02 och applikationsmanual SikaProof® A+ Post-Applied.

BLANDNING

VIKTIGT!

Blanda endast hela enheter av del A och del B 1

1. Skaka del A (vit vätska) tills vätskan är homogen
2. Häll del A i blandningsbehållaren
3. VIKTIGT! Blanda med en elektrisk omrörare (≥ 500 rpm) med helisk paddel. Tillsätt cirka 3/4 av del B (pulvret) till vätskan under omrörning
4. Blanda i 1 minut
5. Tillsätt resten av del B.
6. Fortsätt blanda i 3 minuter tills blandningen har en enhetlig konsistens och är klumpfri

APPLICERING

VIKTIGT

Risk för felaktig limning

Observera produktens brukstid. Den öppna tiden förkortas när produkten appliceras vid höga temperaturer eller i blåsiga förhållanden.

1. Applicera SikaProof® A+ 08 eller SikaProof® A+ 12 membran så snart som möjligt efter applicering av produkten.
2. Vidta försiktighetsåtgärder när produkten appliceras vid höga temperaturer eller i blåsiga väderförhållanden.

För mer information och vägledning:

- Metodbeskrivning - SikaProof® A+
- Appliceringsmanual SikaProof® A+ Post-Applied

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör alla verktyg och all appliceringsutrustning med vatten omedelbart efter användning. Härdat material kan endast avlägsnas mekaniskt.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad

SikaProof® Adhesive-02
November 2023, Version 03.01
020720308200000005

SikaProofAdhesive-02-sv-SE-(11-2023)-3-1.pdf

