

PRODUKTBLAD

CascoProff Extra LE

Golvlim, lämplig för limning av de flesta PVC mattor-, LVT, vissa plastmattor utan PVC och textila plattor och mattor



PRODUKTBESKRIVNING

Vattenburet dispersionslim för golv, lämplig för limning av de flesta PVC mattor-, LVT, vissa plastmattor utan PVC och textila plattor och mattor

ANVÄNDNING

- PVC
- LVT
- Textil
- Vissa plastmattor utan PVC

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Snabb bindningstid
- Hög hållfasthet
- Lågemitterande
- Bra klibb
- Lång monteringsstid
- Lämplig för golvvärme
- Innehåller inte APEO
- Lämplig under stolshjul

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se MiljöAppen. Här hittar du även info om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Copolymer av acryldispersion
Förpackning	10 liter hink
Färg	Vit-beige

Hållbarhet	12 månader vid minst +10° C i öppnad förpackning.
Lagringsförhållanden	Får ej utsättas för temperaturer under 0° C eller över 30° C. Svalt och torrt.
Densitet	Ca. 1300 kg/m ³
Konsistens	Tixotropisk
Viskositet	Ca. 24 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 20 rpm, 25° C
Torrhalt (volym)	Ca. 75 %

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	1 liter / 3-6 m ² . (se tabell)		
Åtgångstabell	Material	Sugande underlag	Icke sugande underlag
	Homogen PVC	4-5m ² /l	5-6 m ² /l
	Cusion vinyl	4-5m ² /l	5-6 m ² /l
	Textil	3-4 m ² /l	3-4 m ² /l
Underlagets temperatur	+18°C to +27°C gäller både underlag och material och 20–70% RF i luften. Klimatet måste vara stabilt i minst 96 timmar (4d) för optimalt resultat.		
Monteringstid	Våtlimning, ca. 0–20 minuter; Häftlimning, 20-80 minuter. Kan värmeaktiveras upp till 120 minuter.		

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

REKOMMENDERAD ARBETSMETOD

När material med slipad baksida används är det viktigt att observera att materialet alltid ska monteras då limmet är vått, och appliceringstiden för denna typ av material får inte överskrida 30 minuter. Vid limning på nyproducerad betong rekommenderas golvvävning på minst 10 mm. För installation av linoleum rekommenderas CascoLin Plus eller CascoLin Extra. Linoleum skall alltid installeras i vått lim

ABSORBERANDE UNDERLAG

1. Sprid ut CascoProff Extra LEmed en tandad spackel (6108, 6118 eller 6121). Använd inte mer lim än nödvändigt för att få en bra övervättning under angiven luftningstid.
2. Montera materialet direkt eller efter en mycket kort luftningstid och vält eller gnid noga för att trycka ut all luft så att lim och beläggning får god kontakt. Använd vält för bästa resultat.
3. Kontrollera att hela beläggningen har full övervättning med limmet

PÅ ICKE ABSORBERANDE UNDERLAG

För bästa resultat vid limning på icke-absorberande underlag rekommenderas att Casco Floor Expert avjämningsmassa med låg krympförmåga och god vidhäftning läggs på i ett 5 mm tjockt lager. Monteringens görs sedan medan limmet är vått för säkraste resultat. Till plastmattor utan pvc rekommenderas alltid ett absorberande underlag.

Följ monteringsanvisningarna för absorberande underlag. Om inte ovanstående metod kan användas rekommenderas följande metod: På en icke absorberande underlag är det viktigt att limvattnet får dunsta från limmet innan mattan monteras. Låt limmet torka till ett fingertest visar att limmet är klabbigt eller inte lämnar avtryck till huden. Metod 2a är mycket säkrare än metod 2b beroende på mattans baksida.

1. Påför limmet med en tandad spackel. Reducera limmängden något och använd gärna en fintandad limspade

2 a. Montera materialet i det våta limmet och se till att det övervåts väl. Dra upp materialet och låt limfilmen torka i ca 10-20 minuter. Lägg ner materialet igen. Montera sedan materialet i det klabbiga limmet.

2 b. Påför limmet och vänta ca 30 minuter till limmet klabbar (häftlimning) Installera mattan i det klabbiga limmet.

3. Gnid noga för att pressa ut all luft så att limmet och beläggningen får god kontakt. Kontrollera att hela beläggningen har god kontakt med limmet.

Följ instruktionerna från materialtillverkaren vad gäller temperatur och RF. För dessa metoder är det viktigt att se till att så mycket vatten som möjligt kan avdunsta från det icke absorberande underlaget. För bästa resultat använd en golvvält. Kontrollera att det finns en god övervättning av lim på mattans baksida

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Följ gällande HusAMA. Se till att ytan är ren, jämn och dammfri innan CascoProff Extra LE påförs. Maximal fuktighet i betong: 85 % RF, Mätt enligt RBK, se www.RBK.nu Fuktkvot i spånskiva 8-12 %. Temperatur + 18° C - +27° C gäller lim, underlag och ytmaterial. Luftfuktighet 25% - 70% RF.

RENGÖRING AV VERKTYG

Vi rekommenderar användandet av lämpliga skydds handskar och skyddsglasögon. Vid kontakt med lim i ögonen, skölj omedelbart med vatten
Tvätta med tvål och vatten om lim kommit i kontakt med huden. Rengör verktygen med vatten innan limmet har torkat. Torkat lim löses upp med Casco Limtvätt. För ytterligare information se säkerdatablad

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

CascoProff Extra LE
Maj 2021, Version 01.02
020512030110000021