

PRODUKTBLAD

CascoLin Plus

Golvlim för alla typer av Linoleum, Linoleum med akustik- baksida och korkment eller liknande.



PRODUKTBESKRIVNING

CascoLin Plus är speciellt utvecklat för alla typer av linoleum samt nålfilt och textila golvmaterial.

ANVÄNDNING

- Linoleum
- Linoleum med akustik baksida
- Korkment och liknande
- Nålfilt
- Textil

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Stark vidhäftning
- Bra våtsug och klubb
- Lämplig för golvvärme
- Innehåller inte APEO
- Lämplig för kontorsstolar
- Lämplig för limning vid hög belastning som truck

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Copolymer av acryl/EVA dispersion
Förpackning	10 liter hink
Färg	Beige
Hållbarhet	12 månader lagrad i minst i +10 °C i öppen förpackning.
Lagringsförhållanden	Får ej utsättas för under 0° C eller över +30° C
Densitet	Ca. 1200 kg/m ³
Konsistens	Tixotropisk
Torrhalt (volym)	Ca. 68 %
Viskositet	Ca. 55 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, +25 °C

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	1 liter / 3-3,5 m ² .
Underlagets temperatur	+18 °C to +23 °C and 20–70 % RF. Gäller både underlag och material och 20–70 % RF i luften. Klimatet måste vara stabilt i minst 96 timmar (4d) för optimalt resultat.

Underlagets fukthalt

Maximal fuktighet i betong: 85 % RF, Mätt enligt RBK, se www.RBK.nu
Fuktkvot i spånskiva 8-12 %

Monteringstid

Sugande underlag, ca. 0–25 min.

Åtgångstabell

Material	Sugande underlag	Icke sugande underlag
Textil	3-3,5 m ² /l	3-3,5 m ² /l
Linoleum	3-3,5 m ² /l	3-3,5 m ² /l
Akustik	3 m ² /l	
Korkment	3 m ² /l	

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

REKOMMENDERAD ARBETSMETOD

Vid limning på nyproducerad betong rekommenderas golvvajämning på minst 10 mm.

OBS! för bästa resultat så rekommenderar vi våtlimning på ett sugande underlag.

SUGANDE UNDERLAG

1. Sprid ut CascoLin Plus med en tandad spackel (6118 eller 6121). Använd inte mer lim än nödvändigt för att få en bra övervättning under angiven luftningstid.
2. Montera materialet direkt eller efter en mycket kort luftningstid och vält eller gnid noga för att trycka ut all luft så att lim och beläggning får god kontakt. Använd vält för bästa resultat.
3. Kontrollera att hela beläggningen har full övervättning med limmet.

ICKE SUGANDE UNDERLAG

För bästa resultat vid limning på icke-absorberande underlag rekommenderas en avjämning med Casco Floor Expert avjämningsmassa med låg krympförmåga, i minst ett 5 mm tjockt lager. Monteringens görs därefter medan limmet är vått och för säkraste resultat.

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Följ gällande AMAHus. Se till att ytan är ren, jämn och dammfri innan CascoLin Plus påförs. Maximal fuktighet i betong: 85 % RF, Mätt enligt RBK, se www.RBK.nu. Fuktkvot i spånskiva 8-12 %.

RENGÖRING AV VERKTYG

Vi rekommenderar användandet av lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon. Vid kontakt med lim i ögonen, skölj omedelbart med vatten. Tvätta med tvål och vatten om lim kommit i kontakt med huden. Rengör verktygen med vatten innan limmet har torkat. Torkat lim löses upp med Casco Limtvätt. För ytterligare information se säkerhetsdatablad.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

CascoLin Plus

April 2020, Version 01.01
02051203011000020

MONTERINGSTID

Verktyg: Tandad limspade Casco 6121, 6118.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.