

PRODUKTDATABLAD

Sika® Filler-105

Ett vattenburet grovt lättspackel av allroundtyp



PRODUKTBESKRIVNING

Sika® Filler-105 Coarse är ett vattenburet grovt lättspackel av allroundtyp för inomhusbruk med lagningar upp till 30 mm.

ANVÄNDNING

- Sika® Filler-105 Coarse är lämplig för spackling och lagningar inomhus, då krav på hög fyllförmåga ställs
- Före målningsarbete bör en finare spackeltyp som Sika® Filler-101 Fine användas för överspackling

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Klar att använda, ingen blandning krävs
- Lätt att applicera
- God fyllningskapacitet och utjämningsförmåga
- Har en utmärkt vidhäftning på gips och betong
- Snabbtorkande

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Styren-akrylat dispersion
Förpackning	5 l och 10 l hink
Hållbarhet	12 månader från tillverkningsdatum
Lagringsförhållanden	Produkten måste förvaras i original, oöppnad och oskadad tät förpackning under torra förhållanden, ej under +5 °C. Skydda mot direkt solljus och frost.
Utseende / Färg	Ljusgrå pasta
Maximal korstorlek	D _{max} : 0,30 mm
Densitet	ca 0,900 kg/l
Torrhalt (volym)	50 %

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem se [MiljöAppen](#).

Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- CE-märkt enligt EN 15824 "Specifikationer för externa och inre gipser baserade på organiska bindemedel"
- CE-märkt enligt EN 13963 "Fogningmaterial för gips-skivor" – Typ 3A (färdigblandning, dubbelformad förening)

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	Detta beror på underlagets grovhet och tjocklek på det applicerade lagret. Som en guide, ~ 1 l av Sika® Filler-105 kan fylla ~ 1 m ² per mm tjocklek.
Skikt tjocklek	1 mm min. / 30 mm max.
Omgivande lufttemperatur	+5 °C min. / +35 °C max.
Underlagets temperatur	+5 °C min. / +35 °C max.
Väntetid/Övermålning	<ul style="list-style-type: none">▪ Torktid 1h/1 mm. Vid tjockare skikt dock längre. Torktider kan variera beroende på underlag, temperatur, luftfuktighet mm▪ Övermålning efter 24 timmar (ett finare spackel, t.ex. Sika® Filler-101 bör användas för ytbehandling innan målning)

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

UNDERLAGETS KVALITET / FÖRBEHANDLING

Appliceringsytorna skall vara rena samt fria från fett, damm, spån osv.

BLANDNING

Färdig produkt, skall ej blandas.

APPLICERING

Sika® Filler-105 Coarse appliceras med handspackel i skikt tjocklekar från 0–30 mm. Vid spackling av djupa hål eller sprickor över 4 mm appliceras produkten i flera skikt som skall torka mellan varje skikt.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör alla verktyg och applikationsutrustning med vatten omedelbart efter användning. Härdat material kan endast avlägnas mekaniskt.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad

Sika® Filler-105
Mars 2022, Version 02.01
02184030300000011

SikaFiller-105-sv-SE-(03-2022)-2-1.pdf