

## SYSTEMDATABLAD

# Sikafloor® MultiDur EB-24 N

Halkskyddat pigmenterat epoxigolvbeläggningssystem

## PRODUKTBESKRIVNING

Sikafloor® MultiDur EB-24 N är ett slitstarkt, fogfritt, pigmenterat epoxigolvsystem med halkskyddad finish och är lätt att underhålla. För medium till tung belastning. Tjocklek 2,0-4,0 mm.

## ANVÄNDNING

Sikafloor® MultiDur EB-24 N skall endast användas av erfarna professionella användare

Systemet används i industribyggnader som:

- Parkeringsdäck
- Mat- och dryckfaciliteter
- Logistikanläggningar och lager
- Tillverkningsanläggningar och verkstäder

Vänligen notera:

- Systemet får endast användas för interiöra applikationer.

## EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Bra motstånd mot nötning
- God motståndskraft mot specifika kemikalier
- Bra mekaniskt motstånd
- Fogfri
- Halkskyddad
- Blank finish

## MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystemet se [Miljöappen](#).

Här hittar du även information om bl.a. EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m.

MiljöAppen kan också nås genom att skriva in [www.sikamiljoapp.se](http://www.sikamiljoapp.se) i din webbläsare.

## GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- Fire Classification Report EN 13501-1

## SYSTEMINFORMATION

Systemstruktur	<b>Skikt</b>	<b>Produkt</b>
	Primer	Sikafloor®-150 Sikafloor®-151 Sikafloor®-1590 Kontakta Sika teknisk service för information om att välja rätt primer för ditt projekt.
	Slitskikt	Sikafloor®-263 SL N eller Sikafloor®-264 N Fyllt upp till 1:1 med kvartssand (0,1-0,3 mm)
	Ströad till överskott	Kvartssand (0,3-0,7 mm)
	Ytskikt	Sikafloor®-264 N
Kemisk bas	Epoxi	
Utseende	Halkskyddad, blank finish	
Färg	Färg på uthärdat system	Finns i olika färger
Nominell tjocklek	2 mm till 4 mm	

## TEKNISK INFORMATION

Dragvidhäftningsstyrka	≥ 1.5 MPa	(EN 1542)
Brandbeständighet	Klass B <sub>fl</sub> -s1	(EN 13501-1)
Glid- och/eller halkmotstånd	R 11	(DIN 51130)

## APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	<b>Skikt</b>	<b>Produkt</b>	<b>Åtgång</b>
	Primer	Sikafloor®-150 Sikafloor®-151 Sikafloor®-1590	1-2 × ~0,3-0,5 kg/m <sup>2</sup>
	Slitskikt	Sikafloor®-263 SL N eller Sikafloor®-264 N Fyllt med upp till 1 : 1 med kvartssand (0,1-0,3 mm)	1 × ~3,0-4,0 kg/m <sup>2</sup>
	Ströad till överskott	Kvartssand (0,3-0,7 mm)	~4-6 kg/m <sup>2</sup>
	Ytskikt	Sikafloor®-264 N	1 × ~0,6-0,8 kg/m <sup>2</sup>

Obs: Förbrukningsdata är teoretiska och tillåter inte ytterligare material på grund av ytporositet, ytprofil, variationer i nivå, spill eller andra variationer. Applicera produkten på ett testområde för att beräkna den exakta förbrukningen för de specifika underlagsförhållandena och föreslagen appliceringsutrustning.

Omgivande lufttemperatur	Maximum	+30 °C
	Minimum	+10 °C
Relativ luftfuktighet	Maximum	80 % r.f.
Daggpunkt	Se det individuella produktdatabladet.	

Underlagets temperatur	Maximum	+30 °C
	Minimum	+10 °C

**Underlagets fukthalt** Se det individuella produktdatabladet.

**Väntetid/Övermålning** Vid användning av Sikafloor®-1590, se det individuella produktdatabladet för specifik information om väntetid till övermålning. Innan du applicerar Sikafloor®-263 SL N / -264 N på Sikafloor®-150/ -151, tillåt väntetider om:

Temperatur	Minimum	Maximum
+10 °C	~17 timmar	~3 dagar
+20 °C	~9 timmar	~48 timmar
+30 °C	~7 timmar	~24 timmar

Innan du applicerar Sikafloor®-264 N på Sikafloor®-263 SL N / -264 N, tillåt väntetider om:

Temperatur	Minimum	Maximum
+10 °C	~30 timmar	~48 timmar
+20 °C	~24 timmar	~30 timmar
+30 °C	~16 timmar	~24 timmar

Obs: Tiderna är ungefärliga och kommer att påverkas av ändrade omgivningsförhållanden, särskilt temperatur och relativ luftfuktighet.

Applicerad produkt, färdig att använda	Temperatur	Gångtrafik	Lätt trafik	Fullt uthärdad
	+10 °C	~30 timmar	~6 dagar	~10 dagar
	+20 °C	~24 timmar	~4 dagar	~7 dagar
	+30 °C	~16 timmar	~2 dagar	~5 dagar

Obs: Tider gäller när det sista skiktet av systemet har applicerats. Tiderna påverkas av ändrade omgivningsförhållanden, särskilt temperatur och relativ luftfuktighet.

## UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

## ÖVRIGA DOKUMENT

Se:

- Sika Method Statement — Sikafloor® and Sikagard® evaluation and preparation of surfaces
- Sika Method Statement — Sikafloor® mixing and application

## MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

### Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE-163 08 Spånga, SWEDEN  
Tel +46 8 621 89 00  
info@se.sika.com  
www.sika.se



### Systemdatablad

Sikafloor® MultiDur EB-24 N  
Januari 2023, Version 01.01  
02081190000000196

## LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

## LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

SikafloorMultiDurEB-24N-sv-SE-(01-2023)-1-1.pdf

