

PRODUKTDATABLAD

Sikafloor® Comfort Regupol-4580

STÖTDÄMPANDE OCH ÅTERFORMANDE MATTA AV POLYURETANSKUM SOM ÄR EN DEL AV SIKAFLOOR® FLOOR SORTIMENTET

PRODUKTBESKRIVNING

Sikafloor® Comfort Regupol-4580 är en prefabricerad stötdämpande matta gjord av polyeterskum-granulat och gummipulver i en polyuretanblandning.

ANVÄNDNING

- Särskilt lämplig för sjukhus, skolor, affärslokaler, utställningslokaler, entréer, lobbyer, kontorsmiljöer med öppen planlösning, museer och bostäder
- Endast för inomhusbruk

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Ständigt flexibel
- Stöt- och ljudabsorberande
- Medelhård slagåtlighet
- Lätt att applicera
- Hållbar högkvalitativ gummimatta

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- Eurofins Emission tested according to the AgBB-scheme and guidelines of the DiBt (AgBB – Committee for Health-related Evaluation of Building Products, DiBt – German Institute for Building Technology). Sampling, testing and evaluation were performed according to ISO-16000, Report No. 770028A.
- Fire classification acc. to EN 13501-1 Report No. KB-Hoch-090974-2, Prüfinstitut Hoch, Fladungen (DE).

PRODUKTINFORMATION

Förpackning	Förpackningsenhet	1 rulle 45 m ²
	Roll bredd	1,0 m
	Roll längd	45 m
	Roll vikt	81 kg
	Roll diameter	~0,50 m
Utseende / Färg	Polyeterskumsgranulat i olika färger med svart gummipulver med polyuretanbindemedel.	
Hållbarhet	5 år från tillverkningsdatum	
Lagringsförhållanden	Förvara rullarna liggande i en miljö där skydd mot skador och rinnande vatten garanteras.	
Tjocklek	~4 mm	
Densitet	1,8 kg/m ²	

SYSTEMINFORMATION

System	För mer information se systemdatablad: Sika Comfortfloor® PS-66	Fogfri, slät, elastisk polyuretangolvbeläggning med lågt VOC-innehåll och tillvalbara färgflingor
---------------	---	--

APPLICERINGSINFORMATION

Omgivande lufttemperatur	+10 °C min. / +30 °C max.
Relativ luftfuktighet	80 % R.F max.
Daggpunkt	Undvik kondens! Underlaget och det ohärdade golvsystemet måste vara minst 3 °C över daggpunkten för att minimera risken för kondens och fläckar på golvytan.
Underlagets temperatur	+10 °C min. / +30 °C max.
Underlagets fukthalt	Vid applicering av Sikafloor® Comfort Regupol-4580 får inte fukthalten i underlaget överstiga 3 %-viktdelar. Testmetoder: Sika®-Tramex mätare, CM-mätning eller ugnstorkningsmetod. Ingen tillskjutande fukt enligt ASTM (Polyetenplast).

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

UNDERLAGETS KVALITET / FÖRBEHANDLING

Ytan måste vara ren, torr och fri från alla föroreningar som smuts, olja, fett, beläggningar och ytbehandlingar etc. Allt damm och löst material måste tas bort helt från alla ytor innan applicering av produkten, företrädesvis med dammsugare. Draghållfastheten måste vara på minst 1,5 N/mm². Vid tveksamhet, applicera på ett testområde först.

APPLICERING

Rulla ut Sikafloor® Comfort Regupol-4580 i det våta Sikafloor® Comfort Adhesive-limmet och tryck ner den med en matt- och linoleumroller (t ex 20 kg) medan limmet är klabbigt. För mer information se produktdatabladet för Sikafloor® Comfort Adhesive.

ÖVRIGA DOKUMENT

Underlagets kvalitet och förberedande arbete

Se Sikas metodbeskrivning: "Utvärdering och förberedande arbete av underlag för golvsystem".

Appliceringsinstruktioner

Se Sikas metodbeskrivning: "Blandning och applicering av golvsystem".

BEGRÄNSNINGAR

Om uppvärmning krävs, använd INTE fossila bränslebrännare (såsom: olja, gas, bensin, diesel, paraffin, m.fl.). Dessa avger stora mängder av både CO₂ och H₂O vattenånga, vilket kan påverka ytans slutfinish. Behöver värmare användas så skall endast elektriska värmare användas.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

REGULATION (EC) NO 1907/2006 - REACH

Denna produkt är en artikel enligt definitionen i artikel 3 i förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Den innehåller inga ämnen som är avsedda att avges från varan under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden . Det behövs inget säkerhetsdatablad enligt artikel 31 i samma förordning för att få produkten till marknaden , att transportera eller att använda den. För säker användning, följ instruktionerna i denna produktblad. Baserat på vår nuvarande kunskap , innehåller produkten inga SVHC-ämnen (ämnen som inger mycket stora betänkligheter) som anges i bilaga XIV i Reach-förordningen eller på kandidatlistan publicerad av uropean Chemicals Agency ECHA) i koncentrationer över 0,1 % (v/v).

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan

differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad
Sikafloor® Comfort Regupol-4580
September 2018, Version 01.01
020816140030000015

SikafloorComfortRegupol-4580-sv-SE-(09-2018)-1-1.pdf

