

# Sika® Pumpstart 1

## Smörjningstillsats för pumprör och slang

### Användning

#### Beskrivning

Sika® Pumpstart är en syntetisk polymerdispersion för smörjning av betongpumpars rörledningar samt slangar.

#### Användning

Sika® Pumpstart kan ersätta förvattning och tillsättning av sk cementslurry "sluring" vid uppstartningsfasen för betongpumpar.

### Tekniska data

#### (Pulver)

#### Densitet

Vitt pulver

1,0 ± 0,02 kg/dm<sup>3</sup>

#### pH-värde

Ej applicerbart i pulver/Vätska, 7 ±1

#### Kloridhalt

<0,10 % av medlets vikt

#### Alkaliinnehåll, ekv Na<sub>2</sub>O

<0,10 % av medlets vikt

#### Korrosionsegenskaper

Icke relevant när bruksanvisning följs.

#### Torrhalt

100 %

#### Viskositet

Lättrinnande

#### Dosering

Se Bruksanvisning.

#### Tillverkningsplats

Sika Sverige AB  
Domnarvsgatan 15  
163 08 Spånga  
SVERIGE

#### Förpackning

Hink (40 påsar à 200g).

#### Lagringstid

Minst 12 månader från leveransdatum.

#### Farliga ämnen

Se separat säkerhetsdatablad.

#### Bruksanvisning

- Blanda en påse (200 g) med 10-20 liter vatten minst 6 timmar före användning
- Åtgången är 3-5 liter/3 m rör/slang. Sika® Pumpstart placeras i början av betongpumpens rör. Betongpumpen startas och betongen trycker Sika® Pumpstart framför sig som en smörjande propp.
- Vid eventuell frysning av färdigblandad lösning kan lösningen användas om kraftig omröring sker efter upptining.
- Lösningen kan ha en viss retarderande effekt på betongen vid höga doseringar.

#### OBS!!

Mängden Sika® Pumpstart kan variera beroende på dimension och kondition på röret/slangen.

### Hälsa & Miljö

#### Hälsa & Miljö

Se separat säkerhetsdatablad.

#### Lagstiftning

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.sika.se](http://www.sika.se).



Sika Sverige AB  
Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE-163 08 Spånga  
Sverige

Tel. +46 8 621 89 00  
Fax +46 8 621 89 89  
[www.sika.se](http://www.sika.se)

