

PRODUKTDATABLAD

SikaCeram® Sealing Fix

2- komponentslim för limning av folie, folieskarvar och tillbehör.



PRODUKTBESKRIVNING

SikaCeram® Sealing Fix är ett 2-komponents, vattentätt lim som används för att limma SikaCeram® Sealing Membrane A eller SikaCeram® Sealing Membrane W.

ANVÄNDNING

Limning av följande SikaCeram®-membran:

- SikaCeram® Sealing Membrane W för våtrum inomhus
- SikaCeram® Sealing Membrane A för interiör och exteriör våtrum, simbassänger och balkonger

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Vattentät
- Spricköverbryggande
- Frosttålig
- Mycket låga emissioner
- Dammreducerad
- 2-komponents
- Appliceras med roller
- Kan användas på alla godkända underlag för keramik i våtrum

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas

Dispersion: akrylat
Pulver: Cement, utvalda ballast, vattenkvarhållande tillsatser, återdispergerbar polymer

Förpackning

Delar A + B: 7,8 kg behållare.
Se aktuell prislista för förpackningsalternativ.

Utseende / Färg

Del A	Dispersion
Del B	Vitt pulver

Hållbarhet

12 månader från tillverkningsdatum

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#).

Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m.

MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- VOC emission classification GEV-Emicode EC 1^{PLUS}

Produktdatablad

SikaCeram® Sealing Fix
Januari 2022, Version 02.01
021790207000000005

TEKNISK INFORMATION

Termiskt motstånd - 20 °C - +70 °C

SYSTEMINFORMATION

Systemstruktur

För följande underlag måste en primer användas:

Underlag	Primer
Absorberande underlag	Sikafloor®-01 Primer (1:3) Sikafloor®-03 Primer
Kalciumsulfatsubstrat (gips, kalcium-sulfatmassa)	Sikafloor®-01 Primer (1:1) Sikafloor®-03 Primer
Icke absorberande substrat (keramiska plattor)	Ingen primer krävs om den är rengjord och slipad
Systemstruktur	
Lim	SikaCeram® Sealing Fix
Membran	SikaCeram® Sealing Membrane W or SikaCeram® Sealing membrane A
Tillbehör	Sika® SealTape F
Kakellim	SikaCeram®-250 StarFix, SikaCeram®-250 StarFix White, SikaCeram®-260 StarFlex, SikaCeram®-270 Multiflow SikaCeram®-290 StarLight, SikaCeram®-295 StarS2

APPLICERINGSINFORMATION

Blandningsförhållande	Del A	4,8 kg dispersion
	Del B	3,0 kg pulver
	Del A : Del B	1,6 : 1,0 av medlets vikt
Förbrukning	0,46 kg/m ² dispersion + 0,29 kg/m ² pulver Åtgången beror på underlagets struktur och absorptionsförmåga. Dessa siffror är teoretiska.	
Brukstid	45 minuter vid +20 °C	
Öppentid	15 minuter vid +20 °C	

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

BEGRÄNSNINGAR

- Applicera membranet inom 15 minuter efter appliceringen av SikaCeram® Sealing Fix.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

UTRUSTNING

Blandning

- Maskinvisp

Applikation

- Roller eller 4 mm tandspackel och pensel

UNDERLAGETS KVALITET / FÖRBEHANDLING

Cementbaserade underlag måste vara tillräckligt härdade, alla underlag måste vara strukturellt hållbara, kunna bära vikten av den nya plattsättningen och ge en stabil och säkert fixerad bakgrund. Ytorna måste vara rena, torra, fria från lösa eller spröda partiklar, föroreningar som damm, smuts, olja, vax, polerfett, cementhuda eller annat som kan försämra vidhäftningen.

Beroende på underlagets skick och föroreningar som ska avlägsnas från ytan, använd lämplig förberedelse-teknik för att ta bort alla spår av material som skulle kunna minska produktens vidhäftning till underlaget. Släta ytor bör ruggas upp lätt för att förbättra vidhäftningen. För att bekräfta adekvat ytförberedelse och vidhäftning, utför ett litet försök innan full applicering. Eventuella ytdefekter och variationer i nivå kan jämnas ut med lämpliga bruk från Sika MonoTop® eller Sikafloor® Level-sortimentet. Sprickor i underlag måste identifieras och tätas på lämpligt sätt t.ex. med Sikadur epoxiharts.

Om SikaCeram® Sealing Fix, membran och plattor ska appliceras över icke-absorberande eller substrat med begränsad uppsugningsförmåga, såsom befintliga keramiska plattor, målade ytor etc. kontrollera att dessa ytor är stabila, stadigt och säkert limmade. Använd sedan lämpliga avfettnings-/avkalkningsprodukter för att grundligt och fullständigt rengöra ytan.

BLANDNING

Häll del B (pulver) i del A (dispersion). Blanda noggrant med en elektrisk mixer och omrörare tills materialet är helt blandat och klumpfritt (3 minuter). Undvik att få in luft i blandningen.

Tillsätt inte vatten. Om delmängder krävs, blanda efter vikt 1,6 Del A: 1,0 Del B i en separat blandningsbehållare.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad

SikaCeram® Sealing Fix
Januari 2022, Version 02.01
021790207000000005

APPLICERING

Applicera SikaCeram® Sealing Fix med en roller, 4 mm tandspackel eller pensel.

Tättningsdetaljer Sika® SealTape F och tillbehör installeras med SikaCeram® Sealing Fix.

Om appliceringen avbryts kan roller lagras upp till 30 minuter i en lufttät plastfilm/påse. Om produkten börjar härda på rollern, måste rollern bytas.

Se gällande monteringsanvisning för relevant SikaCeram® våtrumssystem.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör alla verktyg och appliceringsutrustning med vatten efter användning. Härdat material kan endast avlägsnas mekaniskt.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

SikaCeramSealingFix-sv-SE-(01-2022)-2-1.pdf