

PRODUKTDATABLAD

Sika Boom[®]-463 Evolution

PU-fogskum med mycket lågt isocyanat innehåll (< 0,1 %) Kräver inte härdplastutbildning

PRODUKTBESKRIVNING

Sika Boom[®]-463 Evolution är ett vitt 1-komp, expanderande PU-skum med mycket lågt innehåll av monomera isocyanater. Det är fritt från klorparafiner och halogener och mjukgörare. dess lågtryckexpansion och flexibilitet gör den mycket lämplig för fogning runt dörr och fönsterkarmar. Det låga isocyanatinnehållet innebär att det inte krävs sk. Härdplastutbildning. Kan appliceras med pistol eller medföljande munstycke.

ANVÄNDNING

Produkten kan användas till bland annat:

- Isolering och utfyllnad av fogar och hålrum
- Fogning runt dörr och fönsterkarmar
- Isolerar både mot värme och kyla och drag
- Fogning runt för och genomföringar
- Inne och ute

EGENSKAPER / FÖRDELAR

Mycket låga halter av monomeriska isocyanater (< 0,1%)

- Kräver inte Härdplastutbildning
- Flexibel
- Lågt härdningstryck
- 1-komp klar att användas
- Goda isoleringsegenskaper
- Säkerhetsventil för längre lagringstid
- Ljudisolerande egenskaper
- Kan skäras, målas och slipas

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas

Sika[®] Purform[®] polyuretan med innehåll av monomeriska diisocyanater mindre än 0.1 % viktprocent. Kräver därför inte härdplastutbildning enl. Commission Regulation (EU) 2020/1149.

Förpackning

Box

Behållare

MILJÖINFORMATION

- VOC emission classification GEV-Emicode EC1^{PLUS}
- VOC emission classification of building materials RTS M1
- Environmental Product Declaration (EPD) in accordance with EN 15804. EPD independently verified by Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
- Conforms with DGNB 2018 Quality Level 1-4 (Product Group No. 38)

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- Joint sound reduction of filling material EN ISO 10140-1, ift Rosenheim, Test report No. 12-001850-PR06
- Thermal conductivity EN 12667, FIW München, Test report No. 12-001850-PR09
- Air permeability DIN 18542, ift Rosenheim, Test report No. 12-001850-PR03
- Water vapour permeability DIN EN ISO 12572, ift Rosenheim, Test report No. 12-001850-PR05
- Reaction to Fire Classification DIN 4102-1, Sika Boom[®]-463 Evolution, MPA Hannover, Report No. P-NDS04-1378

Produktdatablad

Sika Boom[®]-463 Evolution
December 2021, Version 02.01
02051406000000226

Färg	vit		
Hållbarhet	18 månader från tillverkningsdatum		
Lagringsförhållanden	I öppnad oskadad originalförpackning torrt i temperaturer mellan +5 °C och +25 °C. Skall alltid lagras och transporteras stående. Skydda behållaren från direkt solljus och temperaturer över +50 °C (explosionsrisk)		
Densitet	Härdad produkt	~20 kg/m ³	(FEICA TM 1019)

TEKNISK INFORMATION

Tryckhållfasthet	Applicerad med pistol	~2.0 N/cm ²	(FEICA TM 1011)
	Applicerad med munstycke	~2.5 N/cm ²	
Draghållfasthet	Torrt underlag	~10.0 N/cm ²	(FEICA TM 1018)
	Förvattnat underlag	~8.0 N/cm ²	
Elongation at break	Torrt underlag, applicerat med pistol	~30 %	(FEICA TM 1018)
	Torrt underlag, applicerat med munstycke	~35 %	
	Förvattnat underlag, applicerat med pistol	~28 %	
	Förvattnat underlag, applicerat med munstycke	~27 %	
Skjuvhållfasthet	Förvattnat underlag	~5.5 N/cm ²	(FEICA TM 1012)
Dimensionsstabilitet	Torrt underlag	~ ± 5 %	(FEICA TM 1004)
	Förvattnat underlag	~ ± 5 %	
Expansion	Applicerad med pistol	~340 %	(FEICA TM 1010)
	Applicerad med munstycke	~290 %	
Curing pressure	~0.1 N/cm ²		(FEICA TM 1009)
Brandbeständighet	Class B2		(DIN 4102-1)
Uv-exponering	Inte UV stabil		
Diffusionsmotstånd mot vattenånga	μ = 41		(DIN EN ISO 12572)
Motsvarande Sd-värde för vattenånga	S _d = 0.9 m		(DIN EN ISO 12572)
Värmeledning	λ ₁₀ = 0.035 W·m ⁻¹ ·K ⁻¹		(EN 12667)
Ljudisolering	Ljudreduktion vid 10 mm foglobredd	≥ 64 dB	(ISO 10140-2)
	Ljudreduktion vid 20 mm foglobredd	≥ 64 dB	
Brukstemperatur	Min.	-40 °C	
	Max	+60 °C	

APPLICERINGSINFORMATION

Utbyte	500 ml behållare applicerad med pistol	~23 L	(FEICA TM 1003)
	500 ml behållare applicerad med munstycke	~21 L	
	Sträng 500 ml behållare, applicerad med pistol	~19 m	(FEICA TM 1002)
	Sträng 500 ml behållare, applicerad med munstycke	~20 m	
Produkttemperatur	Optimum	+20 °C	
	Minimum	+5 °C	
	Maximum	+30 °C	
Omgivande lufttemperatur	Optimum	+20 °C	
	Minimum	+5 °C	
	Maximum	+30 °C	
Underlagets temperatur	Optimum	+20 °C	
	Minimum	+5 °C	
	Maximum	+30 °C	
Skärtid	~70 minuter		(FEICA TM 1005)
Klibbfri tid	~14 minuter		(FEICA TM 1014)

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Underlaget skall vara helt rent, fritt från olja, fett lösa partiklar cemethod, färg eller andra släppmedel. Produkten har god vifhäftning utan primer på de flesta vanligt förekommande byggnadsmaterial som trä, betong, tegel, metaller etc.

APPLICERING

OBSERVERA: Produkten fäster inte på polyetylen (PE), polypropylen (PP), polytetrafluoroetylen (PTFE / Teflon), eller silikon, olja, fett eller släppmedel. OBSERVERA: Ej för bärande konstruktioner. OBSERVERA: Vid limning skall materialen fixaras tills skummet härdat. OBSERVERA: Fukt är nödvändigt för skummet härdning. Otillräckligt med fukt tillgång kan orsaka oönskad eftersvällning.

1. Vattna underlaget med rent vatten för att säkerstäl-

la korrekt härdning.

2. Skaka behållaren min. 20ggr. Upprepa vid längre uppehåll.

3. Ta bort locket.

4. Skruva på munstycket utan att trycka ut skum. Applicera skum genom att trycka på munstycket. OBSERVERA: Behållaren skall hållas upp och ner vid applicering. Mängden skum regleras med trycket på munstycket.

5. Fyll djupa fogar eller håligheter i flera lager, låt varje lager härda en stund och förvattna innan nästa lager läggs på.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktyg med Sika Boom® Cleaner eller Sika® Remover-208 omedelbart efter användning. Härdat material kan endast tas bort mekaniskt.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med

hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt be-
träffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad

Sika Boom®-463 Evolution
December 2021, Version 02.01
02051406000000226

SikaBoom-463Evolution-sv-SE-(12-2021)-2-1.pdf

