

SYSTEMDATABLAD

Sikafloor® PurCem® HB-21 Gloss

Kraftig, lätt texturerad polyuretancement hybridgolvssystem med glansig finish

PRODUKTBESKRIVNING

Sikafloor® PurCem® HB-21 Gloss är en lätt texturerad, glansig, färgad golvmassa, lämplig för områden som utsätts för höga temperaturchocker och tung belastning, nötning och kemisk exponering. Sikafloor® PurCem® HB-21 Gloss är baserad på polyuretancement-teknologi och ingår i Sikafloor® PurCem® golvsortiment.

ANVÄNDNING

Sikafloor® PurCem® HB-21 Gloss skall endast användas av erfarna professionella användare

Systemet används i industribyggnader som:

- Kemi- och processanläggningar
- Mat- och dryckesfaciliteter
- Catering och storkök
- Tillverkningsanläggningar och verkstäder
- Återvinningsanläggningar

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Hög nötningsbeständighet
- God motståndskraft mot specifika kemikalier
- Lätt att rengöra och underhålla
- Bra slagtålighet
- Bra halkskydd
- Fogfri och hygienisk
- Tolerant mot underlag med hög fukthalt

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystemet se [Miljöappen](#).

Här hittar du även information om bl.a. EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m.

MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- Slip resistance test DIN EN 16165, Roxeler, No. 020074-22-9
- Fire Classification Report EN 13501-1, Applus, No. 22/32302921-2

SYSTEMINFORMATION

Systemstruktur	Skikt	Produkt
	1. (Valfritt) Primer eller skrapspackling	Sikafloor®-21 PurCem® Sikafloor®-24 PurCem® Sikafloor®-210 PurCem® Sikafloor®-260 PurCem® Valfria primers före skrapspackling: Sikafloor®-150 Sikafloor®-151 Sikafloor®-156 Sikafloor®-161 + kvartssand 0,4–0,8 mm ströad till i överskott. Se de individuella produktdatablarna.
	2. Slitskikt	Sikafloor®-21 PurCem® Sikafloor®-24 PurCem® Sikafloor®-210 PurCem® Sikafloor®-260 PurCem®
	+ Ströad till överskott	kvantssand 0,4–0,8 mm
	3. Försegling eller toppskikt	Sikafloor®-310 PurCem®
Kemisk bas	Vattenbaserad polyuretancementhybrid	
Utseende	Utseende på uthärdat system	Lätt strukturerad, glansig finish
Färg	Färg på utärdat system	Pebble Grey, Beige, Golden Yellow, Dusty Grey, Carmine Red, Agate Grey, Marine Blue, Yellow Green
Nominell tjocklek	4 mm till 9 mm	

TEKNISK INFORMATION

Tryckhållfasthet	Härdad i 28 dagar vid +23 °C	>50 N/mm ²	(EN 13892-2)
Dragvidhäftningsstyrka	≥ 2.0 (1.5) N/mm ²		(EN 1542)
Brandbeständighet	Klass B _{fl} -s1		(EN 13501-1)
Kemisk resistens	Se den kemiska resistensen hos Sikafloor®-310 PurCem®		
Glid- och/eller halkmotstånd	Klass	R 12; V 6	(DIN EN 16165)
Brukstemperatur	Systemtjocklek	Minimum	Maximum
	4 mm	-10 °C	+60 °C
	6 mm	-20 °C	+70 °C

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	Skikt	Produkt	Åtgång	
	(Valfritt) Primer eller skrapspackling	Sikafloor®-21 PurCem® Sikafloor®-24 PurCem® Sikafloor®-210 PurCem® Sikafloor®-260 PurCem®	~1.0–3.0 kg/m ²	
	Slitskikt	Sikafloor®-21 PurCem® Sikafloor®-24 PurCem® Sikafloor®-210 PurCem® Sikafloor®-260 PurCem®	~1.9 kg/m ² per mm tjocklek	
	+ Ströad till överskott Försegling eller toppskikt	quartz sand 0.4–0.8 mm Sikafloor®-310 PurCem®	~4–5 kg/m ² ~0.6–0.8 kg/m ²	
Omgivande lufttemperatur	Minimum	+10 °C		
	Maximum	+35 °C		
Relativ luftfuktighet	Maximum	80 %		
Daggpunkt	Se det individuella produktdatabladet.			
Underlagets temperatur	Minimum	+10 °C		
	Maximum	+35 °C		
Underlagets fukthalt	Se det individuella produktdatabladet. Obs: Epoxiprimers är inte lämpliga för applicering på en hög fukthalt i underlaget.			
Applicerad produkt, färdig att använda	Temperatur	Gångtrafik	Lätt trafik	Fullt uthärdad
	+10 °C	~36 timmar	~48 timmar	~7 dagar
	+20 °C	~18 timmar	~22 timmar	~3 dagar
	+30 °C	~12 timmar	~16 timmar	~2 dagar
Obs: Tiderna är ungefärliga och kommer att påverkas av ändrade omgivningsförhållanden, särskilt temperatur och relativ luftfuktighet.				

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

ÖVRIGA DOKUMENT

Se:

- Sikafloor® PurCem® Gloss Method Statement
- Sika® Method Statement Mixing and Application of Flooring Systems
- Sika® Method Statement Surface Evaluation & Preparation
- Sikafloor® PurCem® Produktdatablad

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produkten prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

Systemdatablad
Sikafloor® PurCem® HB-21 Gloss
Januari 2023, Version 04.01
02081490000000005

BUILDING TRUST



LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagas, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn här till kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Systemdatablad
Sikafloor® PurCem® HB-21 Gloss
Januari 2023, Version 04.01
02081490000000005