

## PRODUKTDATABLAD

## Sika® Separol® Synthese-44 D

Formsläppmedel baserad på syntetisk olja

## PRODUKTBEKRIJVNING

Sika® Separol® Synthese-44 D är ett bruksfärdigt formsläppmedel för betong och bruk.

Sika® Separol® Synthese-44 D är baserad på syntetisk olja, och motverkar korrosion på exempelvis stålform, blandare och verktyg.

## ANVÄNDNING

Sika® Separol® Synthese-44 D kan användas både till maskiner/verktyg samt formmaterial inom såväl pre-fab som fabriksbetong:

- På trä, betong, stål, past, glasfiber och aluminium
- I kalla och varma förhållanden (mellan -15°C och +90°C)
- För både konventionell samt självkompakterande betong

## PRODUKTINFORMATION

Förpackning	1000L IBC
Hållbarhet	3 år från produktionsdatum, vid korrekta lagringsförhållanden
Lagringsförhållanden	Förvaras i oskadad, öppnad, förseglad originalförpackning i torra förhållanden vid temperaturer mellan +5°C och +45°C. Skydda från direkt värme och solljus.
Densitet	≈ 0,82
Flampunkt	> 61°C

## APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Plankform : ≈ 25 m<sup>2</sup>/kg</li><li>▪ Stål- eller plastform : ≈ 50m<sup>2</sup>/kg</li></ul> Täckning kan avvika beroende på vind, luftfuktighet och temperatur.
-------------	--

## EGENSKAPER / FÖRDELAR

Sika® Separol® Synthese-44 D används med fördel för:

- Förbättrad yt-finish
- Motverkar korrosion
- Renhållning av verktyg/maskiner

## MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#).

Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m.

MiljöAppen kan också nås genom att skriva in [www.sika-miljoapp.se](http://www.sika-miljoapp.se) i din webbläsare.

## UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

## BEGRÄNSNINGAR

**Excess application will tend to run down on vertical surfaces and pool at the bottom. Remove excess material using a dry cloth or sponge. Over application may lead to staining of the hardened concrete.**

## MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

### APPLICERING

Sika® Separol® Synthese-44 D levereras färdig att använda. Ytor tor måste vara rena och fria från fukt och smuts. Applicera i ett jämnt lager med pensel, roller eller spray.

## LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

## LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.sika.se](http://www.sika.se).

### Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE-163 08 Spånga, SWEDEN  
Tel +46 8 621 89 00  
[info@se.sika.com](mailto:info@se.sika.com)  
[www.sika.se](http://www.sika.se)



### Produktdatablad

Sika® Separol® Synthese-44 D  
November 2024, Version 02.01  
021405021000000140

SikaSeparolSynthese-44D-sv-SE-(11-2024)-2-1.pdf