

PRODUKTDATABLAD

Sikagard®-777

Vattenburet klotterskydd

PRODUKTBESKRIVNING

Sikagard®-777 är ett vattenburet klotterskydd för alla typer av väder, utvecklat för de flesta typer av underlag.

ANVÄNDNING

Sikagard®-777 skyddar mot spray- och penselklotter och uppvisar en god motståndskraft mot tuschbaserat klotter.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Vattenburet
- Lätt biologiskt nerbrytbart
- Uppfyller kraven i BRO 2004
- Supplement nr 2 kap 43.72 tabell 43.2 och VVAMA Anläggning 09 rev 1 publ 2009:147

PRODUKTINFORMATION

Förpackning	25 liters plastdunk
Färg	Vit dispersion
Hållbarhet	12 månader i öppnad originalförpackning
Lagringsförhållanden	Förvara frostfritt i öppnad originalförpackning vid temperaturer mellan +5°C och +25°C.
Densitet	1,0 kg/l (vid +20°C)
pH-värde	8-9

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	Betong, tegel och liknande 0,10–0,15 liter/m ² /lager. Sandsten, lättbetong, gips och andra absorberande ytor 0,15–0,20 liter/m ² /lager. Normalt appliceras 2–3 lager, men för mycket absorberande underlag kan 3–4 lager krävas.
-------------	--

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystemet se [Miljöappen](#).

Här hittar du även information om b.la. EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m. Miljöappen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

BRO 2004/VV AMA/TK Bro as a single product and in combination with Sikagard® - 705L

Omgivande lufttemperatur	Applicera inomhus eller utomhus vid temperaturer mellan +10°C och +35°C.
Relativ luftfuktighet	Max 95%
Underlagets temperatur	Sikagard®-777 tillämpas inom intervallet +10°C och +35°C
Underlag	Betong, tegel, sandsten, lättbetong, gips och liknande
Förbehandling av underlaget	Underlaget måste vara fritt från klotter och andra föroreningar såsom trafiksmuts, vax, olja, färgrester etc. Underlagets pH-värde får inte överstiga 9. Maskera eller skydda fönsterglas på lämpligt sätt.
Härdningstid	Den skyddade ytan är vattenavvisande efter cirka 2 timmar. Torr efter 4 timmar och helt härdad efter 72 timmar.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

BEGRÄNSNINGAR

Nygjuten betong måste hårdas i minst 28 dagar innan klotterskyddet appliceras.
Om Sikagard®-777 ska appliceras på en målad yta, se till att färgen har härdat helt, cirka 1–4 veckor beroende på färgtyp.
Vissa material kan få en mörkare nyans och/eller ökad glans efter applicering av Sikagard®-777.
Vid tveksamhet: Testa på ett litet område av ytan.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

UTRUSTNING

Sikagard®-777 appliceras i koncentrerad form med färgspruta, lågtrycksspruta, roller eller pensel.

UNDERLAGETS KVALITET

Underlaget måste vara fritt från klotter och andra föroreningar såsom trafiksmuts, vax, olja, färgrester etc.
Underlagets pH-värde får inte överstiga 9. Maskera eller skydda fönsterglas på lämpligt sätt.

APPLICERING

Sikagard®-777 kan appliceras i koncentrerad form med färgspruta, lågtrycksspruta, roller eller pensel. Normalt appliceras 2–3 lager.

Klotterskydd

Skaka eller rör om produkten noggrant före användning. Sikagard®-777 kan appliceras i koncentrerad form med färgspruta, lågtrycksspruta, roller eller pensel. Skyddet appliceras i 2–3 lager. OBS! Vänta tills det första lagret har torkat i 1–3 timmar. Jämn ut med pensel eller roller omedelbart efter applicering.

Klotterborttagning

Metod 1 - Normal porös yta

Ta bort klotter med högttryckstvätt 70-150 bar, varmt vatten 90°C eller justera tryck och temperatur efter ytans skick. I svåra fall, använd Sikagard®-779 på konventionellt sätt. Återskydda med Sikagard®-777 i 2-3 lager!

Metod 2 - Känslig yta, målad yta

Spraya på Sikagard®-779. Låt verka på ytan i ca 5 minuter. Arbeta försiktigt med en borste och skölj sedan av med varmt vatten 60-90°C, 50-150 bar. Anpassa trycket till ytan. Klotter kan tas bort med Sikagard®-779 på en trasa, neutralisera med vatten och torka torrt. Återskydda med Sikagard®-777 i 2-3 lager.

RENGÖRING AV VERKTYG

Verktyg rengörs i vatten.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad

Sikagard®-777

Maj 2025, Version 01.01
020303080010000004

Sikagard-777-sv-SE-(05-2025)-1-1.pdf