

PRODUKTDATABLAD

Sika® Antisol® E

MEMBRANHÄRDARE

PRODUKTBESKRIVNING

Sika® Antisol® E är ett spraybaserat flytande härdningsmedel för att förhindra vattenförlust från ytan på nygjuten betong. Det bildar en tunn filmbarriär på betongen utan att påverka den normala härdningsförloppet.

ANVÄNDNING

Stora ytor av exponerad betong som:

- Vägar och motorvägar
- Landningsbanor
- Takdäck
- Hangarer och lastningsområden
- Stödväggar
- Förspänd betong
- Bevattningskanaler
- Anläggningsstrukturer
- Industriella golvplattor

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Förbättrar generellt ytans beteende
- Minska sprickbildning
- Säkerställer uppnåendet av nödvändiga styrkor
- Minskar krympning
- Kontrollerar cementhydratisering
- Minskar dammbildning
- Förbättrar frostbeständigheten

PRODUKTINFORMATION

Förpackning	Dunk 25 kg.
Utseende / Färg	Flytande vitpigmenterad emulsion
Hållbarhet	6 månader från produktionsdatum
Lagringsförhållanden	Produkten skall lagras i oöppnad, oskadad och förseglad originalförpackning i torra förhållanden vid temperaturer mellan +5 °C och +30 °C. Följ hänvisningen på förpackningen.
Densitet	0,98 ± 0,05 kg/l

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	0,15–0,20 kg/m ² Förbrukningen beror på vindhastighet, temperatur och fuktighet under applicering. Denna förbrukning är teoretisk och beräknar inte åtgång på grund av ytporositet, ytprofil, variationer i nivå eller avfall etc.
Utrustning	Applicering <ul style="list-style-type: none">▪ Handpumpade sprayflaskor eller motoriserade sprayanordningar▪ Utrustningens lämplighet bör testas och godkännas innan den används för full användning Rengör alla verktyg och applikationsutrustningar omedelbart efter användning. Härdat material kan endast tas bort mekaniskt.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

UNDERLAGETS KVALITET / FÖRBEHANDLING

Betongytan måste vara fri från ytvatten. Avdunstning av ytvattnet kan ta från 30 minuter till 2 timmar, beroende på temperatur och vatten/cementförhållande.

APPLICERING

Rör om noggrant före användning. Spraya produkten i en fin dimma för att helt täcka betongytan. Behåll trycket i appliceringsutrustning för att säkerställa ett jämnt täckande lager.

BEGRÄNSNINGAR

- Rengör sprututrustningen regelbundet under applicering för att förhindra att munstycket blockeras.
- Skydda mot regn efter applicering under minst 2-3 timmar, beroende på de omgivande förhållanden.
- Sika® Antisol® E måste tas bort innan applicering av ytterligare beläggningar eller färglager.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad

Sika® Antisol® E
April 2020, Version 02.01
02140503100000007

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

SikaAntisolE-sv-SE-(04-2020)-2-1.pdf

