

## PRODUKTDATABLAD

## Sika® ViscoCrete®-6720

## Flyt/HRWR tillsatsmedel till betong

## PRODUKT BESKRIVNING

Sika® ViscoCrete®-6720 är en tredje generationens superplastiserande tillsatsmedel för betong som ger en stark vattenreduktion och minskad blandningstid.

## ANVÄNDNING

Sika® ViscoCrete®-6720 är särskilt lämpligt för produktion av betongblandningar som behöver kraftfull vattenreduktion och utmärkt flytbarhet.

- Betong med låg vattenhalt
- Självkompakterande betong
- Krossad ballast
- Betong med hög hållfasthet

## EGENSKAPER / FÖRDELAR

Sika® ViscoCrete®-6720 ger bra dispergeringsegenskaper vilket ger kort blandningstid.

- Kort blandningstid
- Kortare produktionstider
- Utmärkt arbetbarhet
- Utvecklad för blandcement
- Kontrollera dålig ballast
- Bra styrkeutveckling
- Förbättrad reologi
- Utmärkt pumpbarhet, viskositetssänkande
- Mindre arbetskrävande vid utlägg och kompaktering

## PRODUKTINFORMATION

Förpackning	Dunk 20,6 kg, Fat 206 kg, IBC 1030 kg, Tankbil
Hållbarhet	9 månader från produktionsdatum (tankbil 16 månader)
Lagringsförhållanden	Förvaringstemperatur mellan +5 °C och +35 °C. Skydda mot direkt solljus och frost. Använd rena tankar för förvaring. Dessa bör rengöras och desinficeras minst en gång om året. Produkten skall omröras mekaniskt eller med rund pumpning.
Utseende / Färg	Vitaktig transparent vätska

## MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#).

Här hittar du även info om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in [www.sikamiljoapp.se](http://www.sikamiljoapp.se) i din webbläsare.

## GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- CE-märkning och prestandadeklaration enligt EN 934-2 - Tillsatsmedel för betong, bruk och injektionsbruk - Högeffektiva vattenreducerande / superplastiserande tillsatsmedel
- Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

## Produktdatablad

Sika® ViscoCrete®-6720  
September 2023, Version 01.01  
021301011000004852

Densitet	1,03 ± 0,02 kg/dm <sup>3</sup>
Konventionell torrhalt	20 ± 1,5 vikt-%
pH-värde	3,5 ± 1,0
Kloridhalt	<0,10 % av medlets vikt
Ekvivalent natriumoxid	<0,9 % av medlets vikt
Vägledning för betonggjutning	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Automatisk doseringsutrustning efter vikt eller volym rekommenderas, observera densitet och torrhalt.</li> <li>▪ Lägg till Sika® ViscoCrete®-6720 så tidigt som möjligt med blandningsvatten.</li> <li>▪ För att optimera blandningens effekt vänta ca. 20–30 sekunder. Detta måste kontrolleras i varje specifik betongblandning och blandningsutrustning för att få maximal effekt.</li> <li>▪ Segregering av betongen kan uppstå vid överdosering av blandningen.</li> <li>▪ Den fördröjande effekten av Sika® ViscoCrete®-6720 är måttlig när den rekommenderade dosen används.</li> <li>▪ Rekommenderad blandningstid är 30–180 s beroende på typ av blandare.</li> <li>▪ Effekten av denna blandning påverkas starkt av vilken cementtyp som används.</li> <li>▪ Rengör doseringsutrustningen med vatten.</li> <li>▪ Använd plast-, glasfiber- eller rostfria tankar när du lagrar Sika® ViscoCrete®-6720.</li> </ul>

## APPLICERINGSINFORMATION

Rekommenderad dosering	0,15–1,50 % av cementvikt
Kompabilitet	Sika® ViscoCrete®-6720 kan kombineras med Sikas övriga betongtillsatsmedel, varvid varje tillsatsmedel ska tillsättas separat till betongen.

## UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

## MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

## LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

**Sika Sverige AB**  
 Domnarvsgatan 15  
 Box 8061  
 SE-163 08 Spånga, SWEDEN  
 Tel +46 8 621 89 00  
 info@se.sika.com  
 www.sika.se



**Produktdatablad**  
 Sika® ViscoCrete®-6720  
 September 2023, Version 01.01  
 021301011000004852

## LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.sika.se](http://www.sika.se).

SikaViscoCrete-6720-sv-SE-(09-2023)-1-1.pdf

