PRODUKTBLAD

Casco® RubberFix

Reparationsmassa för lagning, skydd och vattentätning.

PRODUKTBESKRIVNING

Idealiskt för limning, fyllning och tätning av gummi, läder, textil, neopren, olika syntetiska material så som Hypalon®, trä, metall eller keramik.
I förpackningen medföljer reparationssats.

ANVÄNDNING

Lämplig för att reparera skor, sulor och klackar, stövlar, handskar, tofflor, uppblåsbara föremål till exempel båtar, luftmadrasser av gummi eller mjuk PVC, regnkläder, resväskor, våtdräkter, dykning redskap, tält, hästsadlar, dekorativa material, strålkastare och förstärka sömmar och för att fylla fogar och sprickor.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Lösningsmedelsfri vattenbeständig reparationsmassa med hög flexibilitet Temperaturbeständig mellan - 40 °C till +120 °C
- Ger en genomskinlig limfog
- Bra vidhäftning till många material
- Hög torrhalt

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	MS-Polymer
Förpackning	50 ml tub
Färg	Transparent
Hållbarhet	Minst 24 månader efter tillverkningsdatum. Begränsad hållbarhet efter öppnandet.
Lagringsförhållanden	Förvara på en torr, sval plats.
Densitet	1104 kg/m³
Torrhalt (volym)	100 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Inga
Konsistens	Viskositet ca. 125 mPa.s.
Servicetemperatur	från -40 °C till +120 °C
Resistance to moisture	Mycket bra
Motstånd mot åldring	Mycket bra

APPLICERINGSINFORMATION

Produkttemperatur	Använd inte vid temperaturer under +5 °C eller vid extremt låg relativ luftfuktighet.
Härdningstid	ca. 48 timmar. Härdningstiden kan variera beroende på bland annat yta, använd produktkvantitet, fuktighetsnivå och omgivande temperatur.
Skinntid	ca. 10-30 minuter

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

FÖRBEREDELSER AV UNDERLAGET

Alla ytor ska vara helt rena och fria från fett. Rugga alltid med medföljande sandpapper. Material som ska repareras bör vara torr rakt igenom.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Lagning kan ske både från in- och utsida. Om t ex en gummistövel lagas utifrån, kan sprickan hållas ihop med tejp på insidan. När lagningsytan rengjorts och tvättats med aceton, fördela RubberFix över sprickan och ca 1 cm runtom. Baka in medföljande nät i min 1 mm RubberFix. Lägg sedan stöveln så att lagningen kommer horisontellt för att inte limmet ska rinna av. Låt ligga i varm, fuktig luft i t.ex. badrum och härda 16 – 24 timmar.

UNDERHÅLL

För att förhindra att limmet stelnar i tubens spets efter användning, klämmer du fram massa till tubmynningen. Rengör spets och gängor med aceton innan hatten skruvas på. Förvara tuben i kylskåpet men låt den återfå rumstemperatur innan användning.

RENGÖRING AV VERKTYG

Ta bort färska fläckar omedelbart med aceton. Torkad limrester kan endast avlägsnas mekaniskt.

BEGRÄNSNINGAR

Ej lämplig för polypropen (PP), Polyeten (PE) PMMA, PC, Teflon och bituminösa ytor.
Långvarig UV-exponering kan orsaka missfärgning och påverka UV-stabilitet.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se