

PRODUKTDATABLAD

Sikafloor®-048 Patch

Snabbhärdande, dammreducerat, smidigt spackel för fallbyggnad, reparationer och helspackling

PRODUKTBESKRIVNING

Sikafloor®-048 Patch är en snabbhärdande dammreducerad smidig golvavjämningsmassa för falluppbyggnad, reparera hål och sprickor, och spackling av golv.

ANVÄNDNING

På de flesta cementbaserade underlag väggar och golv, stabila träunderlag och gipsskivor på väggar enligt lokala landsföreskrifter.

Kan appliceras i lagertjocklekar upp till 20 mm och med sand upp till 50 mm.

För inomhusbruk.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Dammreducerat
- Finkornig
- Lätt att slipa / skrapa
- Snabbtorkande oberoende av lagertjocklek
- Lämplig för applikationer på golvvärmesystem

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Cementbaserad
Förpackning	15 kg
Hållbarhet	6 månader från produktionsdatum (i oöppnad påse). Öppnade påsar ska stängas omedelbart och förbrukas så snart som möjligt.
Lagringsförhållanden	Förvara i svala, torra förhållanden.
Densitet	Ca 1,16 kg/L torrt pulver

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem se [MiljöAppen](#).

Här hittar du även information om bl. a. EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m.

MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

EN 13813: CT-C20-F7

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	Ca 1,4 kg/m ² /mm
Skikt tjocklek	<ul style="list-style-type: none">▪ 1-20 mm▪ 20-50 mm med aggregat (7,5 kg torr, ren sand storlek 0-8 mm till 15 kg Sikafloor®-048 Patch)
Underlagets temperatur	Både underlaget och Sikafloor®-048 Patch ska inte vara under +5 °C, bästa förhållanden är mellan +15 °C och +20 °C
Brukstid	Ca 15-20 minuter vid +20 °C
Väntetid/Övermålning	<ul style="list-style-type: none">▪ Gångbar efter ca 60 minuter▪ Beläggningsbar efter ca 2 timmar

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

UNDERLAGETS KVALITET / FÖRBEHANDLING

Sikafloor®-048 Patch är lämplig på underlag som:

- Betong och lättbetong
- Cement och snabbhärdande avjämningsmassor
- Gjutafalt (slipad) IC 10 och IC 15 enligt EN 13 813
- Gamla underlag som keramiska plattor, natursten och terrazzo
- Träunderlag och gipsskivor.

PRIMNING

Använd lämplig Sika-primer för att grunda underlaget. För ytterligare information se tekniska datablad för primern.

KRAV PÅ UNDERLAGET

- Tillräcklig styrka, bärighet, formstabilitet och permanent torr.
- Fritt från lager som minskar vidhäftningen, t.ex. damm, smuts, olja, fett, vaxrengöringsmedel och lösa partiklar.
- Separationsskikt, sinterskikt och annan liknande förorening bör avlägsnas genom slipning, borstning, blästring, fräsning eller grundlig rengöring. Ta bort lösa eller svaga ytskikt och eventuellt cementhud genom mekanisk bearbetning. Dammsug ytan. Ytan ska vara ren, fast och dammfri.
- Gamla, lösa och svaga avjämningskikt bör avlägsnas mekaniskt.
- Vid montering av golvbeläggningar får konstruktionsens RF inte överstiga 85 %.
- Lager av vattenlösliga lim, t.ex. sulfitlim, bör avlägsnas helt.

- Gamla vattenbeständiga lim ska tas bort mekaniskt så noggrant som möjligt.
- Gamla golv, som keramiska plattor, ska rengöras noggrant och slipas och grundas med Sika -02 Primer.
- OSB ska slipas grundligt.
- Rum som inte har källare under ska tätas mot tillskjutande fukt enligt standard.
- De krav som anges i relevanta gällande standarder, riktlinjer och specifikationer måste uppfyllas.
- UNDERLAGSKVALITET

BLANDNING

- 15 kg Sikafloor®-048 Patch/ca 3,6 liter kallt vatten

APPLICERING

Sikafloor®-048 Patch är lämplig för att fylla, reparera, avjämna och fallbyggnad:

- För snabb avjämning av undergolven.
- Av trapp- och väggutsprång.
- Att jämna ut höjdskillnader till angränsande ytor.
- Som reparationsbruk för fyllning av hål och fördjupningar.
- Kan användas under textil, keramik och elastiska beläggningar.
- Endast för inomhusbruk.
- Avjämningsmassan måste beläggas.

REKOMMENDERAD ARBETSMETOD

- Använd en ren hink.
- Häll Sikafloor®-048 Patch i kallt, rent vatten och rör om till en homogen blandning (elektrisk blandare rekommenderas, 600 rpm, 3 min)
- Sprid ut, jämna till och modellera avjämningsmassan med en spackel eller slev.
- Skydda Sikafloor®-048 Patch från höga omgivningstemperaturer, direkt solljus och drag under härdningen

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktyg med vatten.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad

Sikafloor®-048 Patch
November 2022, Version 01.02
020815030010000438

Sikafloor-048Patch-sv-SE-(11-2022)-1-2.pdf

