

## PRODUKTDATABLAD

## Sikagard®-850 Activator

Primer för Sikagard®-850 Clear för ytor som har befintlig beläggning

## PRODUKTBESKRIVNING

Sikagard®-850 Activator är en 1-komponents, "ready to use" primer för Sikagard®-850 Clear för ytor som har befintlig beläggning för att förbättra appliceringen och vidhäftningen. Denna produkt ingår i Sikagard Anti-graffitisystemet.

## ANVÄNDNING

Som primer för Sikagard®-850 anti-graffiti beläggningssystem för ytor som har befintlig beläggning.

## EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Klar att använda - ingen utspädning på plats behövs
- Primer som ökar vidhäftningen
- Används med Sikagard®-850 Clear
- Fri från Toluol och lösningsmedel

## MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#).

Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in [www.sikamiljoapp.se](http://www.sikamiljoapp.se) i din webbläsare.

## PRODUKTINFORMATION

Förpackning	4 kg
Hållbarhet	9 månader från tillverkningsdatum
Lagringsförhållanden	Produkten måste förvaras i original, oöppnad och oskadad tät förpackning under torra förhållanden vid temperaturer mellan +5 °C och +35 °C. Följ hänvisningen på förpackningen.
Utseende / Färg	Klar gulaktig vätska
Densitet	ca 0,76 g/cm <sup>3</sup> (vid +23 °C)
Viskositet	ca 1,1 mm <sup>2</sup> /s

## SYSTEMINFORMATION

Systemstruktur	System	Produkt
	Primer för obelagda mineralunderlag	Sikagard®-850 Primer
	Primer för belagda mineralunderlag eller trä	Sikagard®-850 Activator
	Topplack	Sikagard®-850 Clear

## APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	Riktmarke: ca 50 till 100 g/m <sup>2</sup>
Omgivande lufttemperatur	+8 °C min. / +35 °C max.
Relativ luftfuktighet	≤ 80 %
Daggpunkt	Underlaget/omgivningstemp. måste vara minst +3 °C över daggpunkten
Torktid	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ En torktid på 1 till 2 timmar vid omgivningstemperatur och 40 % relativ luftfuktighet krävs för att skapa en god primeryta.</li><li>▪ En högre relativ luftfuktighet förlänger torktiden.</li><li>▪ Vänta inte mer än 5 timmar efter ytan är belagd med primer med att applicera Sikagard®-850 Clear.</li></ul>

## UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

## MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

### UNDERLAGETS KVALITET / FÖRBEHANDLING

Lämpliga underlag är: belagda underlag såsom betong, tegel, cementbaserad puts eller trä.

**Viktigt:** På underlag med en grov ytprofil kommer det att bli svårt att skapa en jämn beläggningstjocklek. Detta kan resultera i ett försämrat skydd och möjligheterna att rengöra. Laga porer och skador, detta rekommenderas innan ytskiktet appliceras.

**Viktigt:** Befintliga beläggningar måste testas innan Sikagard®-850 Activator och Sikagard®-850 Clear topplack.

- Underlaget måste vara rent, torrt och fritt från alla föroreningar såsom smuts, olja, fett och löst material som kan försämra vidhäftningen
- Mycket släta underlag ruggas genom lätt slipning
- Förbered underlaget genom slipning, ångrengöring eller vatten med lågt tryck

### APPLICERING

Följ metodbeskrivningar, applikationsmanualer och arbetsinstruktioner noggrant. Dessa alltid måste anpassas till de faktiska förhållandena på plats.

#### Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE-163 08 Spånga, SWEDEN  
Tel +46 8 621 89 00  
info@se.sika.com  
www.sika.se



#### Produktdatablad

Sikagard®-850 Activator  
Juli 2022, Version 02.01  
020303060010000015

**Viktigt:** På grova underlag, använd en borste för att applicera primern och säkerställ att primern täcker hela ytan, inklusive hålrum.

OBS: För att förhindra att luftbubblor påverkar finishen, borsta inte över den, rolla den eller spraya på den.

Applicera Sikagard®-850 Activator jämnt över ytan med en borste, fleecerulle eller luftfri sprayutrustning.

### RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör alla verktyg och utrustning med lacknafta direkt efter användning. Material som har härdat kan endast avlägsnas mekaniskt.

## LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

## LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.sika.se](http://www.sika.se).

Sikagard-850Activator-sv-SE-(07-2022)-2-1.pdf