

PRODUKTDATABLAD

Sika® Ucrete® P 460

Polyuretanprimer för Sika® Ucrete® CR460

PRODUKTBESKRIVNING

Sika® Ucrete® P 460 är en tvåkomponents polyuretanprimer som används för att grunda porösa och icke-porösa underlag före applicering av Sika® Ucrete® CR 460.

ANVÄNDNING

Sika® Ucrete® P 460 används som primer för:

- Förbättra vidhäftningen till betong, Sika® Ucrete® golv, stål och järn
- Minska porer i Sika® Ucrete® CR 460

Observera:

- Produkten får endast användas av erfarna yrkesmän
- Produkten får användas för inomhus- och utomhusbruk

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Snabb härdning
- God vidhäftning till många byggmaterial
- Låg förbrukning men hög täckning
- Svag lukt
- Låga VOC-emissioner
- Enkel applicering

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystemet se [Miljöappen](#).

Här hittar du även information om b.la. EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m. Miljöappen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- Food and Beverage Facilities Suitability, Sika® Ucrete®, HACCP, Test Report No. I-PE-769-SA-2-RG-06b
- Halal Certification Europe (HCE), Sika® Ucrete®, WHFC, Certificate No. 21453-2/1/1/Y1

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Polyuretan	
Förpackning	Behållare Komp. A	0.474 kg
	Behållare Komp. B	0.178 kg
	Behållare Komp. A + Komp. B	0.652 kg
Se aktuell prislista för tillgängliga förpackningsvarianter.		
Färg	Bärnstensfärgad vätska	
Hållbarhet	12 månader från produktionsdatum	
Lagringsförhållanden	Produkten måste förvaras i originalförpackningen, oöppnad och oskadad, förseglad, torrt vid temperaturer mellan +5°C och +30°C. Se alltid förpackningens innehåll. Se aktuellt säkerhetsdatablad för information om säker hantering och förvaring.	

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	50–80 m fog per enhet	
Produkttemperatur	Maximum	+40°C
	Minimum	+5°C
Omgivande lufttemperatur	Maximum	+40°C
	Minimum	+5°C
Underlagets temperatur	Maximum	+40°C
	Minimum	+5°C
Väntetid/Övermålning	Innan Sika® Ucrete® CR 460 appliceras på Sika® Ucrete® P 460, låt följande tid gå:	
	Minimum	30 minuter
	Maximum	2 timmar
Obs: Tiderna är ungefärliga och kan påverkas av förändrade omgivningsförhållanden, särskilt temperatur och relativ luftfuktighet.		

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

VIKTIGT

Dålig vidhäftning på grund av felaktig grundning

Felaktigt definierade eller okontrollerade grundningsprocedurer kan leda till variationer i produktens pre-

standa.

1. Testa vidhäftningen på projektspecifika underlag och kom överens om procedurer med alla parter innan fullständig applikation på projektet. För mer information, kontakta Sikas tekniska service.

Dålig vidhäftning på grund av otillräcklig ytbehandling

Obs: Primers är vidhäftningsförbättrare. Primers kan inte ersätta korrekt ytbehandling och ytrensning.

1. Använd inte primers för att förbättra dåligt förberedda eller dåligt rengjorda fogtytor.

Underlaget måste vara fast, rent, torrt och fritt från föroreningar som smuts, olja, fett, cementskiva, tätningsmedelsrester och dåligt bundna beläggningar som kan påverka vidhäftningen mellan primer och tätningsmedel.

Underlaget måste ha tillräcklig hållfasthet för att motstå den belastning som fogmassan orsakar under rörelse.

1. Använd tekniker som stålborstning, slipning, sandblästring eller andra lämpliga mekaniska metoder för att ta bort allt svagt underlagsmaterial.

Produktdatablad

Sika® Ucrete® P 460

Juni 2025, Version 01.01

020515040000000026

BUILDING TRUST



2. Reparera alla skadade fogkanter med lämpliga Sika-reparationsprodukter.
3. Avlägsna damm, löst och spröda material från alla ytor innan fogmassan appliceras.

Använd följande grund- eller förbehandlingsprocedurer för att säkerställa optimal vidhäftning och foghållbarhet, eller om produkten används för högpresterande applikationer som fogar på flervåningshus, högbelastade fogar eller fogar som utsätts för extremt väder.

BLANDNING

1. Använd en långsamtgående omrörare och blanda innehållet i hinken med Komp. A i 30 sekunder för att lösa upp eventuellt separerat material.
2. Tillsätt innehållet i Komp. B.
3. **VIKTIGT:** Blanda inte för mycket för att minimera luftinträngning. Blanda de två komponenterna i yterligare 1–2 minuter.
4. Se till att ingen oupplöst Komp. A finns kvar på sidan av hinken.

APPLICERING

VIKTIGT

Följ installationsprocedurerna noggrant

Följ noggrant installationsprocedurerna som definieras i metodbeskrivningar, applikationsmanualer och arbetsinstruktioner, vilka alltid måste anpassas till de faktiska förhållandena på platsen.

1. Efter erforderlig förberedelse av underlaget, sätt in en bottningslist till önskat djup.
2. Applicera Sika® Ucrete® P 460 på underlaget med en pensel. Ett tunt lager ($\pm 100 \mu\text{m}$) bör appliceras på fogkanterna.
3. Medan Sika® Ucrete® P 460 fortfarande är klibbig (30 minuter till 2 timmar, beroende på temperaturen), håll i den blandade Sika® Ucrete® CR 460 för att fylla fogen i jämnhöjd med ytan. Kan appliceras på slutande ytor upp till 2% utan att sätta sig.
4. Se produktdatabladet för Sika® Ucrete® P 460 för applicering av fogmassa.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör alla verktyg och appliceringsutrustning omedelbart efter användning med Sika® Remover-208 eller Sika® Cleaning Wipes-100. När det härdat kan det endast avlägsnas mekaniskt.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad

Sika® Ucrete® P 460
Juni 2025, Version 01.01
020515040000000026

SikaUcreteP460-sv-SE-(06-2025)-1-1.pdf

