

Sika Filler-109

Snabbspackel/Snickerispackel

Användning

Beskrivning Vattenbaserat, mycket fingraderat snabbspackel. Produkten är registrerad och uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Användning Lämpligt för spacklingsarbeten på trä och snickeriarbeten inomhus.

Fördelar Väl avpassad öppentid och lämpar sig därför till spackling av större ytor, t ex bredspackling av dörrblad.

Produktdata

Färg Vit

Lösningsmedel Vatten

Kornstorlek Max. 0,030 mm

Torrsubstanshalt ca 75%

Lagring Skyddas mot frost. Lagras mörkt och svalt, ej under +5°C.

Hållbarhet Minst ett år i obruten förpackning.

Förpackning 500 ml och 3 liter.

Tekniska Data

Densitet (vid +20°C) Ca 1,8 kg/liter.

Utförande

Allmänt

Blandningsförhållande Färdig produkt, skall ej blandas.

Underlag Appliceringsytorna skall vara rena samt fria från fett, damm, spån osv.

Applicering

Rengöring av verktyg Verktyg rengörs med vatten innan produkten härdat.

Appliceringsmetod Handspackel.

Härdning

Härdningstemperatur +5°C - +35°C.

Torktid Ca en timme per mm. Vid tjockare skikt dock längre. Torktider kan variera beroende på underlag, temperatur, luftfuktighet mm.

Hälsa & Miljö

Hälsa & Miljö Se separat säkerhetsdatablad.

Lagstiftning

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.



Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga
Sverige

Tel. +46 8 621 89 00
Fax +46 8 621 89 89
www.sika.se

