BUILDING TRUST

PRODUKTDATABLAD

SikaWall® Spack S

Snabbtorkande snickerispackel

PRODUKTBESKRIVNING

Snabbtorkande och välfyllande finspackel för snickerier. För spackling av hål samt bredspackling av mindre ytor upp till 2 mm. Har mycket god vidhäftning mot de flesta byggmaterial. Den goda vidhäftningen och fyllnadsförmågan ger en utmärkt yta för målning.

ANVÄNDNING

- För inomhusbruk i torra utrymmen
- För lokala reparationer och ytbehandling före målning
- För spackling av hål och ojämnheter i dörrkarmar, dörrar, skåpluckor och liknande ytor

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Snabbtorkande
- Lätt att slipa
- God vidhäftning mot de flesta material
- Ger en utmärkt yta för målning

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem se MiljöAppen. Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- M1 för låg emission
- CE -marking enligt EN 15824

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Dispersionbaserad filler		
Förpackning	**Artikelnummer**	**Förpackning**	**EAN-kod**
	942159	400ml plasttub	7612655362711
Utseende / Färg	Vit pasta		
Hållbarhet	12 månader från produktionsdatum (s. förpackning) i oöppnad förpackning. Öppnade förpackningar ska stängas omedelbart och användas upp så snart som möjligt.		
Lagringsförhållanden	Ej under +5°C eller över +20°C. Lagras frostfritt, svalt och torrt (i oöppnad förpackning)		
Densitet	1,7 kg/l		

Maximal kornstorlek	0,03 mm
Torrhalt (volym)	Approx. 74%

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	1 liter/m²/mm, beroende på underlag. Förbrukningen kan variera avsevärt beroende på underlagets skick och profil.
Skikttjocklek	Max. 2 mm per skikt
Omgivande lufttemperatur	Brukstempertur +5°C till +35°C
Väntetid/Övermålning	2-4 timma/ 2 mm (+23°C/ 50% RF). Torktiden kan variera beroende på lager tjocklek, underlag, temperature, luftfuktighet. Övermåla först när spacklet är helt torrt och ytan är dammfri. Följ färgtillverkarens rekommendationer.
Torktid	Ca 1 timme vid 1 mm skikttjocklek (+23 °C/50 % RF). Torktiden beror på skikttjocklek, underlag, temperatur och relativ luftfuktighet.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

FÖRBEREDELSER AV UNDERLAGET

Produkten är lämplig för mindre reparationer och utjämning på de flesta vanligt förekommande byggunderlag, med en maximal skikttjocklek på 2 mm. Den färdiga ytan kan övermålas eller användas som underlag för tapet.
Underlaget ska vara torrt, rent och fast samt fritt från damm, smuts och lösa partiklar. Underlagets temperatur ska vara minst +5°C.
Prima träytor för att säkerställa optimal vidhäftning. Följ rekommendationerna från tillverkaren av aktuell primer, färg eller tapetlim avseende förbehandling av underlaget och kompatibilitet.

BLANDNING

Ingen blandning, färdig att använda.

APPLICERING

Applicera spacklet med stålspackel. Håll verktyget i cirka 30° vinkel mot ytan och applicera med jämna, mjuka drag utan att trycka för hårt.
Fyll hål och jämna ut ojämnheter i underlaget. Om flera skikt behövs ska varje skikt torka innan nästa appliceras. Låt spacklet torka helt före slipning. Torktiden beror på skikttjocklek, temperatur, relativ luftfuktighet och underlagets beskaffenhet.
Slipa det torra spacklet till en jämn och slät yta. Avlägsna allt slipdamm med en torr borste eller trasa innan ytterligare spackling, målning eller tapetsering.
Den torra och dammfria ytan kan övermålas med lämplig färg. Följ färgtillverkarens rekommendationer.
Vid tapetsering ska ytan förberedas enligt rekommendationerna från tillverkaren av tapeten och tapetlimmet för att säkerställa god vidhäftning och minska risken för blåsbildning.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Appliceras med stålspackel.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktygen med vatten omedelbart efter användning.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt be-

träffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se