

PRODUKTDATABLAD

SikaInject®-842 SR LA

CEM I 42.5 N-SR 3 MH/LA

PRODUKTBESKRIVNING

SikaInject®-842 SR LA är ett hydrauliskt bindemedel i enlighet med SS-EN 197-1.
SikaInject®-842 SR LA har ett C3A innehåll på <3% i enlighet med SS-EN 197-1.
SikaInject®-842 SR LA natrium ekvivalent är <0,6% (SS 134203) och värmeutvecklingen är <320 J/g (SS 134202)

ANVÄNDNING

SikaInject®-842 SR LA skall endast användas av erfarna professionella användare

SikaInject®-842 SR LA kan användas i konstruktioner och betongdelar där för bindemedlet låg alkalihalt, måttlig värmeutveckling och/eller sulfatresistens (SR3) krävs, till exempel broar och fundament.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

SikaInject®-842 SR LA kan användas för tillverkning av betong enligt SS-EN 206 och SS 137003. Ytterligare tillämpningar inkluderar användningen som bindemedel i färdigblandad murbruk och i markstabilisering. SikaInject®-842 SR LA har låg kromhalt. Genom att tillsätta ett kromtreducerande medel till cementet. Mängden vattenlösligt krom VI är under 2 mg/kg.

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#).
Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m.
MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

SikaInject®-842 SR LA uppfyller kraven i SS-EN 197-1, SS 134202 (MH) och SS 134203 (LA) och är föremål för ett rigoröst kvalitetssäkringsprotokoll i våra laboratorier. Dessutom kontrolleras cementen regelbundet av tredje part organisation KIWA i Lettland.

PRODUKTINFORMATION

Förpackning	BB 1000kg
Hållbarhet	Minst 2 månader i torra förhållanden och obruten förpackning.
Lagringsförhållanden	SikaInject®-842 SR LA måste förvaras torrt och skyddat mot fukt.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan hållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad

SikaInject®-842 SR LA
Juni 2025, Version 01.02
020707052600000034

SikaInject-842SRLA-sv-SE-(06-2025)-1-2.pdf

