

Sikagard®-777

Vattenburet klotterskydd

Construction

Användning

Beskrivning

Sikagard®-777 är ett vattenburet klotterskydd för alla typer av väder, utvecklat för de flesta typer av underlag. Sikagard®-777 skyddar mot spray- och penselklotter och uppvisar en god motståndskraft mot tuschbaserat klotter.

Fördelar

- Vattenburet
- Lätt biologiskt nerbrytbart
- Uppfyller kraven i BRO 2004
- Supplement nr 2 kap 43.72 tabell 43.2 och VVAMA Anläggning 09 rev 1 publ 2009:147

Test

BRO 2004/VV AMA/TK Bro som ensam produkt och i kombination med Sikagard®-705L

Produktdata

Färg

Vit dispersion

Torrhalt

10,5%

Lagring

Förvaras frostfritt i oöppnad originalförpackning i temperaturer mellan +5°C och +25°C.

Hållbarhet

12 månader i oöppnad originalförpackning.

Förpackning

25 liter, plastdunk.

Tekniska Data

Densitet (vid +20°C)

1,0 kg/l

Torrhalt

10,5%

pH-värde

8-9

Utförande

Allmänt

Appliceras inom- eller utomhus vid temperaturer mellan +10°C och +35°C.

Förbrukning

- Betong, tegel och liknande 0,10-0,15 liter/m²/skikt.
- Sandsten, lättbetong, puts och andra sugande ytor 0,15 - 0,20 liter/m²/skikt.
- Normal appliceras 2-3 skikt, men vid kraftigt sugande underlag kan 3-4 skikt krävas.

Underlag

Underlaget ska vara fritt från klotter och andra föroreningar som trafiksmuts, vax, olja, färgrester m.m. Underlagets pH-värde ska inte överstiga 9. Maskera eller skydda fönsterglas på lämpligt sätt.



Applicering

Rengöring av verktyg

Verktyg rengörs i vatten.

Appliceringsmetod

Sikagard®-777 kan appliceras i koncentrerad form med färgspruta, lågtrycksspruta, roller eller pensel.

Normalt appliceras 2-3 skikt.

Klotterskydd

Skaka eller rör om produkten ordentligt före användning. Sikagard®-777 kan appliceras i koncentrerad form med färgspruta, lågtrycksspruta, roller eller pensel. Skyddet läggs i 2-3 lager. OBS Vänta tills första lagret torkat 1-3 timmar. Jämnas ut med pensel eller roller i direkt anslutning till påläggningen.

Klotterborttagning

Metod 1 - Normal porös yta

Avlägsna klotret med högtryckstvätt 70-150 bar, hetvatten 90°C eller anpassa tryck och temperatur till ytans beskaffenhet. I svåra fall används Sikagard®-779 på konventionellt sätt. Återskydda med Sikagard®-777 i 2-3 lager!

Metod 2 - Känslig yta, målad yta

Spraya på Sikagard®-779,. Låt verka på ytan i ca 5 min. Bearbeta försiktigt med pensel, spola sedan av med hetvatten 60-90°C, 50-150 bar. Anpassa tryck efter ytan. Ströklotter kan avlägsnas med Sikagard®-779 på en trasa, neutralisera med vatten och torka torrt. Återskydda med Sikagard®-777 i 2-3 lager!

Notera vid utförande

- Sikagard®-777 appliceras inom intervallet +10°C och +35°C.
- Den relativa luftfuktigheten skall inte överstiga 95%.
- Nygjuten betong måste bränna klart i minst 28 dagar innan klotterskyddet påförs.
- Om Sikagard®-777 skall appliceras på en målad yta, se till att färgen härdat klart, ca 1-4 veckor beroende på färgtyp.
- En del material kan erhålla en mörkare nyans och/eller ökad glans efter applicering av Sikagard®-777.
- Vid osäkerhet: Gör ett prov på en liten del av ytan.

Härdning

Torktid

Den skyddade ytan är vattenavvisande efter ca 2 timmar.
Torr efter 4 timmar och sluthärdad efter 72 timmar.

Hälsa & Miljö

Hälsa & Miljö

Se separat säkerhetsdatablad.

Lagstiftning

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.



Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga
Sverige

Tel. +46 8 621 89 00
Fax +46 8 621 89 89
www.sika.se

