

PRODUKTDATABLAD

Sikafloor®-3000 Snapbooster

Accelerator till polyuretanharts

PRODUKTBESKRIVNING

Sikafloor®-3000 Snapbooster är en vätska som tillsätts till Sikafloor®-3000 eller Sikafloor®-3000 FX för att påskynda härdningsprocessen, samtidigt som hela bruks-tiden för de accelererade produkterna bibehålls.

ANVÄNDNING

Produkten kan användas som härdningsaccelerator för snabba golvapplikationer i nyproduktion och ROT projekt.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Lätt att lägga till och blanda i Sikafloor® polyuretanharts

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystemet se [Miljöappen](#).

Här hittar du även information om bl.a. EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m.

MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Tennkatalysator och tiolkomponent
Förpackning	Kartong med 12 × 280 g flaskor
Hållbarhet	12 månader från tillverkningsdatum
Lagringsförhållanden	Produkten ska förvaras i original, oöppnad och oskadad förseglad förpackning i torra förhållanden vid temperaturer mellan +5 °C och +30 °C. Skydda produkten från direkt solljus. Se alltid information på förpackningen.
Densitet	~1 kg/l (EN ISO 2811-1)

APPLICERINGSINFORMATION

Blandningsförhållande	Tillsätt 280 g (1 flaska) för 20 kg blandad Sikafloor®-3000 eller Sikafloor®-3000 FX	
Omgivande lufttemperatur	Minimum	+15 °C
	Maximum	+30 °C
Underlagets temperatur	Minimum	+15 °C
	Maximum	+30 °C

Brukstid

Obs: Tillsatsen av produkten påverkar inte brukstiden för den blandade beläggningen.

Väntetid/Övermålning

När Sikafloor®-3000 Snapbooster tillsätts till Sikafloor®-3000 eller Sikafloor®-3000 FX:

Temperatur	Minimum väntetid
+15 °C	4 timmar
+20 °C	3 timmar
+25 °C	2 timmar

Obs: Tiderna är ungefärliga och kommer att påverkas av ändrade omgivningsförhållanden, särskilt temperatur och relativ luftfuktighet.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

ÖVRIGA DOKUMENT

- Produktdatablad: Sikafloor®-3000, Sikafloor®-3000 FX

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

BLANDNING

VIKTIGT

För stora mängder booster

Överdrivna mängder booster kommer att påverka prestandan negativt och kan leda till mjukhet och klubbighet i den färdighärdade produkten.

Följ blandningsförhållandet som beskrivs i Applikationsinformation.

VIKTIGT

Applicering under appliceringstemperatur

Användning av produkten vid temperaturer som är lägre än vad som anges i applikationsinformationen kommer inte att minska härdningstiden för slutprodukten till mindre än 24 timmar.

Otillräckliga mängder booster

Otillräcklig mängd booster kommer att öka härdningstiden för slutprodukten.

Följ blandningsförhållandet som beskrivs i Applikationsinformation

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad

Sikafloor®-3000 Snapbooster
Januari 2023, Version 01.01
020816220010000028

Blandningsprocedur

Obs: Sikafloor®-3000 Snapbooster tillsätts till Sikafloor®-3000 eller Sikafloor®-3000 FX på plats som en del av blandningsprocessen.

A- och B-komponenterna av Sikafloor®-3000 eller Sikafloor®-3000 FX har blandats helt enligt beskrivningen i respektive produktdatablad.

1. Innan du tillsätter produkten, blanda hartserna i cirka 40 sekunder.
2. Tillsätt gradvis Sikafloor®-3000 Snapbooster till blandningen.
3. Blanda i ytterligare 2 minuter tills en enhetlig blandning uppnås.
4. För att säkerställa noggrann blandning, håll material i en annan behållare och blanda i ytterligare en minut för att uppnå en jämn och enhetlig blandning.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sikafloor-3000Snapbooster-sv-SE-(01-2023)-1-1.pdf