

## SikaRep-41 PF Vit/Grå

Reparationsspackel för defekter på betongelement, porspackling, kosmetisk reparation etc.

<b>Användning</b>	SikaRep-41 PF Vit/Grå är ett polymermodifierat, cementbaserat finkornigt spackel.
<b>Beskrivning</b>	Pulver blandas med vatten just före användning till önskad konsistens, från tunn penslingsbar till fyllande spackel.
<b>Användning</b>	SikaRep-41 PF Vit/Grå kan användas på ny och gammal betong såväl inom- som utomhus. Produkten används för spackling av defekter, sprickor, porer etc. av fasadelement och övriga betongytor, ej utsatta för trafik.
<b>Fördelar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valfri konsistens, kan användas både som färg och spackel på puts/betong</li> <li>■ Utmärkt vidhäftning och minimerad krympning (ej sprickbenägen)</li> <li>■ Motverkar karbonatisering</li> <li>■ Motverkar inträngning av vatten, klorider, sulfater mm</li> <li>■ Tål högtryckstvättning</li> <li>■ Slipbar</li> </ul>
<b>Produktdata</b>	Vit/Grå cementfärg. Kan kulörsättas med oorganiska pigment, exempelvis Titanvitt eller järnoxider.
<b>Färg</b>	
<b>Förpackning</b>	12 kg plasthink och 20 kg plasthink.
<b>Lagringsförhållanden</b>	Torr och sval miljö i temperaturer mellan +5°C och +30°C.
<b>Hållbarhet</b>	6 mån från tillverkningsdatum väl förvarat i öppnad originalförpackning.
<b>Tekniska Data</b>	
<b>Densitet</b>	Bruk i färskt tillstånd: Ca 1,4 kg/l vid +20°C.
<b>Mekaniska/fysiska egenskaper</b>	
<b>Vidhäftningshållfasthet (SS 13 72 43)</b>	> 0,5 MPa
<b>Applikation</b>	
<b>Åtgång</b>	1,4 kg/mm skikt/m <sup>2</sup> våtmix.
<b>Arbetbarhet</b>	Förbruka blandningen inom ca 90 min.
<b>Appliceringstemperatur/härdningstemperatur</b>	Temperaturen bör överstiga +7°C.
<b>Underlagets kvalitet</b>	Alla ytor måste vara friska, rena samt fria från färgrester, olja, fett, damm och lösa partiklar.
<b>Förberedande arbete</b>	Torra och porösa betongytor förfuktas med vatten. Ev. armering frilägges/stålbörstas och rostskyddas med Sika <sup>®</sup> MonoTop-910 N.



<b>Utförande-instruktioner</b>	
<b>Blandningsförhållande (vatten:pulver)</b>	1 viktdel vätska till 4 viktdelar pulver ger tixotrop spackel.
<b>Blandning</b>	Blanda pulvret med vatten med hjälp av en lågvarvig bormaskin tills massan är homogen.
<b>Applikationsmetod</b>	SikaRep-41 PF Vit/Grå appliceras med spackel, putsbrätte, borste el dyl. Vid djupare fyllningar - lägg gärna ett överskott som slipas ner dagen efter.
<b>Efterbehandling</b>	Förhindra snabb uttorkning av det nylagda spacklet, arbeta inte i solen eller i drag.
<b>Giltighet</b>	All teknisk data presenterad i detta Produktdatablad är baserad på laborietester. Verkliga uppmätta värden kan variera på grund av omständigheter utom vår kontroll.

## Hälsa & Miljö

### Hälsa & Miljö

Se separat säkerhetsdatablad.

### Lagstiftning

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.sika.se](http://www.sika.se).



Sika Sverige AB  
Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE-163 08 Spånga  
Sverige

Tel. +46 8 621 89 00  
Fax +46 8 621 89 89  
[www.sika.se](http://www.sika.se)

