

PRODUKTDATABLAD

Sikagard®-6250 S

Tixotropiskt hålrumsvar i sprayförpackning

TYPISKA PRODUKTDATA (MER INFORMATION, SE SÄKERHETSDATABLAD)

Kemisk bas	Aromatfri vaxlösning
Färg (CQP001-1)	Vit, genomskinlig
Härningsmekanism	Lufttorkande
Densitet	ohärdad 0.79 kg/l
Torrhalt (CQP002-1)	13 %
Applikerings temperatur	10 – 35 °C
Filmtjocklek	våt 100 µm torr 30 µm
Torktid	dammtorr 1 timme ^A genomtorr 100 µm 24 timmar ^A
Service temperatur	-25 – 80 °C
Lagringstid	12 månader

CQP = Corporate Quality Procedure

^A) 23 °C / 50 % r. f.

BESKRIVNING

Sikagard®-6250 S är ett vitt, aromfritt, hållbart vax i sprayburk med mycket goda rostskyddsegenskaper. Det är lämpligt för ett effektivt skydd mot korrosion i karosserihåligheter och övertygar med sina enastående appliceringsegenskaper och slutliga prestanda. Efter torkning återstår en vit, lätt klibbig vaxbeläggning som skyddar kaviteter mot korrosion.

PRODUKTFÖRDELAR

- Utmärkt motståndskraft mot vägsalt
- Mycket bra filmbildande egenskaper
- Bra vattenavlägsnande
- Mycket bra värmetålighet
- Droppar ej under applicering
- Bra elasticitet

APPLIKATIONSOMRÅDEN

Sikagard®-6250 S är ett sprayapplicerat rostskydd för reparation och skydd av dolda områden på fordon såsom insidan av dörrar, sidopaneler, motorhuvar, bakluckor, skärmar, sparklådor, balkar och stolpar.

Produkten droppar inte från dräneringshål. Sikagard®-6250 S har mycket bra vidhäftning till olika lacker, metallprimer, metaller och PVC utan förbehandling.

Denna produkt skall endast användas av erfarna professionella användare. Förprov skall utföras på aktuella underlag och vid rätt förhållanden för att säkerställa vidhäftning och kompatibilitet mellan materialen.

KEMISK RESISTENS

Sikagard®-6250 S är resistent mot vatten, havsvatten, saltspray, olja, baser och syror. Ovanstående information är endast att se som generell vägledning. Applikationsspecifik rådgivning kan ges vid behov.

APPLICERINGSMETOD

Förbehandling

Ytorna måste vara rena, torra och fria från rost, damm och fett.

Koppar och kopparhaltiga metaller som mäsing och brons kan missfärgas vid kontakt med Sikagard®-6250 S. Det rekommenderas därför att testa dessa substrat i förväg.

Applicering

Skaka burken ca 40 gånger före användning. Maskera närliggande områden innan användning.

Spraya inom appliceringstemperaturen på ett avstånd av ca 25 cm från ytan eller i hålrum. För att nå hålrum, använd det extra munstycket med flexibel slang. Använd befintliga eller borra nya hål för att få åtkomst på karossen. Håll behållaren upprätt och spraya ett kontinuerligt lager.

Efter användning, vänd burken upp och ner och spraya i korta intervall för att rensa munstycket.

Spraya ej på bromsar, motor eller avgassystem.

Drivgasen i förpackningen är brandfarlig. Se till att ventilerat hålrum under torktiden och innan de försluts.

Rengöring

Nyapplicerad Sikagard®-6250 S kan avlägsnas från verktyg och utrustning med Sika® Remover-208 eller annat lämpligt rengöringsmedel. Torkat material kan endast avlägsnas mekaniskt.

Händer och hud som nedsmutsats tvättas omedelbart med Sika® Cleaner-350H eller annat lämpligt handtvättmedel för industriellt bruk. Använd aldrig lösningsmedel på huden.

Övermålning

Sikagard®-6250 S kan ej övermålas.

LAGRINGFÖRHÅLLANDEN

Sikagard®-6250 S måste förvaras vid en temperatur mellan 5 °C och 25 °C på en torr plats.

VIDARE INFORMATION

Informationen häri ges endast som allmän vägledning. Råd om specifika tillämpningar finns tillgängliga på begäran från Sika Industris tekniska avdelning.

Kopior av följande publikationer finns tillgängliga på begäran:

- Säkerhetsdatablad

FÖRPACKNINGSPÅSE

Sprayburk	500 ml
-----------	--------

GRUND FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska värden som anges i detta dokument är baserade på laboratorietester. Aktuella mätta värden kan variera på grund av faktorer utanför vår kontroll.

HÄLSO- OCH SÄKERHETSINFORMATION

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter hänvisas användaren till gällande säkerhetsdatablad vilket innehåller fysisk, ekologisk, toxikologisk och annan säkerhetsrelaterad information.

FRISKRIVNING

Informationen, och i synnerhet, rekommendationerna avseende appliceringen och användandet av Sika produkter, ges i god tro baserat på Sikas rådande kunskap och erfarenhet av produkterna när de lagrats, hanterats och applicerats på korrekt sätt under normala förhållanden. I praktiken är skillnaden hos material, substrat och verkliga platsförhållanden sådana att ingen garanti avseende kurans eller lämplighet för ett speciellt användningsområde kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Användaren av produkten måste prova produktens lämplighet för den tilltänkta applikationen och syftet. Sika reserverar sig för rätten att ändra sina produkters egenskaper. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla beställningar accepteras med förbehåll för våra gällande allmänna försäljnings- och leveransvillkor. Användaren måste alltid rådfråga senaste gällande utgåva av det lokala produktdatabladet för produkten ifråga. Kopior av detta finns tillgänglig på begäran.

PRODUKTDATABLAD

Sikagard®-6250 S
Version 01.01 (03 - 2026), sv_SE
015113022503001100

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se

