

## PRODUKTDATABLAD

# SikaForce®-300 Primer

Vidhäftningsförbättrare för SikaForce® plastreparationslimmer

## TYPISKA PRODUKTDATA (MER INFORMATION, SE SÄKERHETSDATABLAD)

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kemisk bas              | Lösningsmedelsbaserad vidhäftningsförbättrare          |
| Färg (CQP001-1)         | Färglös, klar                                          |
| Applicerings temperatur | 15 – 30 °C                                             |
| Appliceringsmetod       | Spray                                                  |
| Förbrukning             | beroende av substratens porositet 20 ml/m <sup>2</sup> |
| Avluftningstid          | minimum 5 minuter                                      |
|                         | maximum 2 timmar                                       |
| Lagringstid             | 36 månader <sup>A</sup>                                |

CQP = Corporate Quality Procedure

<sup>A)</sup> förvaras i sluten behållare i upprätt läge på en torr plats vid ≤ 25 °C**BESKRIVNING**

SikaForce®-300 Primer är en lösningsmedelsbaserad färglös vidhäftningsförbättrare. SikaForce®-300 Primer är specifikt framtagen för behandling av limytor före applicering av SikaForce®-301 och SikaForce®-302 plastreparationslim. Denna primer ger god vidhäftning utan föregående aktiveringssteg på många underlag.

**PRODUKTFÖRDELAR**

- Enkel sprayapplicering
- Snabbtorkande
- Förbättrad vidhäftning på en mängd olika plastunderlag

**APPLIKATIONSOMRÅDEN**

SikaForce®-300 Primer används för att förbättra vidhäftningen på en mängd olika plastunderlag.

Sök tillverkarens råd och utför tester på originalunderlag innan användning av SikaForce®-300 Primer på material som är benägna för spänningssprickbildning.

Denna produkt är endast lämplig för erfarna professionella användare. Tester med faktiska underlag och förhållanden måste utföras för att säkerställa vidhäftning och materialkompatibilitet.

## APPLICERINGSMETOD

### Förbehandling

Ytorna måste vara rena, torra och fria från fett, olja, damm och föroreningar.

### Applicering

SikaForce®-300 Primer måste användas mellan 15 °C och 30 °C (produkt-, omgivnings- och underlagstemperatur).

SikaForce®-300 Primer måste appliceras i ett tunt och jämnt lager på ytan i korta omgångar för att undvika att primern droppar eller rinner.

Om det förbehandlade området inte limmas inom den maximala avluftningstiden måste förbehandlingsprocessen upprepas (endast en gång).

Förbrukning och appliceringsmetod beror på underlagets specifika egenskaper.

### VIKTIGT

SikaForce®-300 Primer innehåller lösningsmedel som kan matta ytfinishen på vissa nyapplikerade lacker. Förberedande tester måste utföras.

Applicera aldrig på porösa underlag eftersom ytan kanske inte torkar helt och kan påverka vidhäftningen eller limmets egenskaper.

Skydda intilliggande ytor genom att maskera vid behov.

SikaForce®-300 Primer får inte användas för glättning/utjämning eller som rengöringsmedel.

## VIDARE INFORMATION

Informationen här ges endast som allmän vägledning. Råd om specifika tillämpningar finns tillgängliga på begäran från Sika Industris tekniska avdelning.

Kopior av följande publikationer finns tillgängliga på begäran:

- Säkerhetsdatablad

## FÖRPACKNINGSGRUND

|              |        |
|--------------|--------|
| Aerosol burk | 200 ml |
|--------------|--------|

## GRUND FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska värden som anges i detta dokument är baserade på laboratorietester. Aktuella mätta värden kan variera på grund av faktorer utanför vår kontroll.

## HÄLSO- OCH SÄKERHETSINFORMATION

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter hänvisas användaren till gällande säkerhetsdatablad vilket innehåller fysisk, ekologisk, toxikologisk och annan säkerhetsrelaterad information.

## FRISKRIVNING

Informationen, och i synnerhet, rekommendationerna avseende appliceringen och användandet av Sika produkter, ges i god tro baserat på Sikas rådande kunskap och erfarenhet av produkterna när de lagrats, hanterats och applicerats på korrekt sätt under normala förhållanden. I praktiken är skillnaden hos material, substrat och verkliga platsförhållanden sådana att ingen garanti avseende kurans eller lämplighet för ett speciellt användningsområde kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Användaren av produkten måste prova produktens lämplighet för den tilltänkta applikationen och syftet. Sika reserverar sig för rätten att ändra sina produkters egenskaper. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla beställningar accepteras med förbehåll för våra gällande allmänna försäljnings- och leveransvillkor. Användaren måste alltid rådfråga senaste gällande utgåva av det lokala produktdatabladet för produkten ifråga. Kopior av detta finns tillgängliga på begäran.