

PRODUKTDATABLAD

Sikafloor® Comfort Regupol-4580

Medeltuff stötdämpande underlagsmatta av polyuretanskum

PRODUKTBESKRIVNING

Sikafloor® Comfort Regupol-4580 är en prefabricerad stötdämpare. Den är tillverkad genom att binda smulor av polyeterskum och fint gummidamm med en polyuretanblandning.

ANVÄNDNING

Sikafloor® Comfort Regupol-4580 är en underlagsmatta av gummi som används för stöt- och ljuddämpning som en del av Sika ComfortFloor®-golvsortimentet.

Observera:

- Produkten får endast användas av erfarna yrkesmän.
- Produkten får endast användas för interiöra applikationer.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Mycket bra hållbarhet
- Bra flexibilitet
- Bra stöttålighet
- Effektiv ljuddämpning
- Bra slagålighet
- Lätt att applicera

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystemet se [Miljöappen](#).

Här hittar du även information om b.l.a. EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m.

Miljöappen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webläsare.

PRODUKTINFORMATION

Förpackning	Förpackningsenhet	1 rulle 16 m ²
		1 m
	Rullens bredd	
	Rullens längd	16 m
	Rullens vikt	29 kg
	Rullens diameter	0.2 m

Se aktuell prislista för tillgängliga förpackningsvarianter.

Hållbarhet	5 år från tillverkningsdatum
Lagringsförhållanden	Produkten måste förvaras i original, oöppnad och oskadad förseglad förpackning i torra förhållanden vid temperaturer mellan +5 °C och +30 °C. Förvara i horisontellt läge. Se alltid på förpackningen.
Utseende / Färg	Flerfärgade polyeterskumsmulor svart bindemedel
Densitet	1.8 kg/m ²

APPLICERINGSINFORMATION

Omgivande lufttemperatur	Maximum	+30 °C
	Minimum	+10 °C
Relativ luftfuktighet	Maximum	80 %
Daggpunkt	Se upp för kondens. Underlaget och den ohärdade applicerade produkten måste vara minst +3 °C över daggpunkten för att minska risken för kondens eller blomning på ytan av den applicerade produkten. Låga temperaturer och hög luftfuktighet ökar sannolikheten för blomning.	
Underlagets temperatur	Maximum	+30 °C
	Minimum	+10 °C

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

ÖVRIGA DOKUMENT

Se:

- Sika Method Statement — Evaluation and preparation of surfaces for flooring systems
- Sika Method Statement — Sikafloor® mixing and application

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

Denna produkt är en vara enligt definitionen i artikel 3 i förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Den innehåller inga ämnen som är avsedda att avges från varan under normala eller rimligen förutsebara användningsförhållanden. Det behövs inget säkerhetsdatablad enligt artikel 31 i samma förordning för att sätta produkten på marknaden, att transportera eller att använda den. För säker användning, följ instruktionerna i produktdatabladet. Baserat på vår nuvarande kunskap, innehåller produkten inga SVHC-ämnen (ämnen som ingår mycket stora betänkligheter) som anges i bilaga XIV i Reach-förordningen eller på kandidatlistan publicerad av European Chemicals Agency ECHA) i koncentrationer över 0,1 % (v/v).

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

UNDERLAGETS KVALITET

BEHANDLING AV FOGAR OCH SPRICKOR

Konstruktionsfogar och befintliga statiska ytsprickor i underlaget kräver förbehandling innan helskiktapplicering. Använd Sikadur® eller Sikafloor® hartser.

UNDERLAGETS SKICK

Cementbaserade underlag måste vara strukturellt sunda och ha tillräcklig tryckhållfasthet (minst 25 N/mm²) med en minsta draghållfasthet på 1,5 N/mm².

Underlaget ska vara rent, torrt och fritt från föroreningar som smuts, olja, fett, beläggningar, cementhud, ytbehandlingar och löst spröda material.

APPLICERING

1. Rulla ut produkten i det våta Sikafloor® Comfort Adhesivet.
2. Använd en 20 kg mattavält och linoleumrulle för att trycka in produkten i limmet.

För mer detaljerad information, se produktdatabladet för Sikafloor® Comfort Adhesive.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad

Sikafloor® Comfort Regupol-4580
September 2024, Version 02.02
020816140030000015

SikafloorComfortRegupol-4580-sv-SE-(09-2024)-2-2.pdf

