

# SikaMelt® -9222/00

Tejpaktigt smältlim baserat på syntetiskt gummi

## Tekniska data

Kemisk bas	Syntetiskt gummi
Färg	Gulaktig transparent
Densitet vid 20°C	Ca 1,0 kg/l
Flampunkt (DIN 51758)	>210°C
Viskositet vid +160°C (Brookfield Thermosel, spindel 27)	Låg, Ca 6000 mPas
Filmens motstånd	Vattenresistent
Klibbighet	Högt klibb, relativt mjuk film
Appliceringstemperatur	max 165°C
Hållbarhet (lagrad i slutna behållare under +25°C) Ett överskridande av rekommenderad lagringstemperatur under transport är ej kritiskt, frostresistent	12 månader

## Beskrivning

SikaMelt®-9222/00 är ett tryckkänsligt smältlim baserat på syntetiskt gummi. SikaMelt®-9222/00 används för att belägga olika material med en tejpaktig yta med högt klibb men där hög värmeresistens inte är nödvändig.

## Produktfördelar

- Mycket klibbig
- Överensstämmer med förordning (EC) Nr. 1907/2006 (REACH) Annex II - Tyskland

## Applikationsområden

SikaMelt®-9222/00 är lämplig till att belägga papper, plastfilmer, metallfolier, textil och skummaterial med en tejpaktig yta.

SikaMelt®-9222/00 är generellt inte lämplig för plaster som innehåller monomera mjukgörare på grund av att sådana mjukgörare har en tendens att migrera och bryta ner limfilmen. Svaga färgskillnader hos limmet påverkar inte adhesionsegenskaperna.

Denna produkt skall endast användas av erfarna användare. Förprov skall utföras på aktuella underlag och vid rätt förhållanden för att säkerställa vidhäftning och kompatibilitet mellan materialen.

Industry



## Appliceringsmetod

### Applicering

SikaMelt®-9222/00 kan appliceras med spridare eller rulle. Beläggningsvikten är beroende av substrat och önskad effekt. Kvävgas eller koldioxid rekommenderas som skyddgas i utrustningen. Ångor bör sugas ut för att undvika irritation orsakad av dålig lukt; om rekommenderad arbetstemperatur överskrids under en längre period finns risk för bildandet av farliga nedbrytningsprodukter. För råd gällande val och installation av ett lämpligt pumpsystem var god kontakta Sika:s avdelning System Engineering.

### Rengöring

Utrustning rengörs med SikaMelt®-9901 eller SikaMelt®-9173/01.

Händer och hud som nedsmutsats tvättas omedelbart med Sika® Handclean eller annat lämpligt tvättmedel för industriellt bruk. Använd aldrig lösningsmedel!

## Övrig Information

Följande information finns tillgänglig på begäran:

- Säkerhetsdatablad

## Förpackningsinformation

Kartong	12 kg
---------	-------

## Underlag för tekniska data

Alla tekniska värden som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Aktuella mätta värden kan variera på grund av faktorer utanför vår kontroll.

## Viktigt

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter hänvisas användaren till gällande säkerhetsdatablad vilket innehåller fysisk, ekologisk, toxikologisk och annan säkerhetsrelaterad information.

## Lagstiftning

Informationen, och i synnerhet rekommendationerna avseende appliceringen och användandet av Sika produkter, ges i god tro baserat på Sikas rådande kunskap och erfarenhet av produkterna när de lagrats, hanterats och applicerats på korrekt sätt under normala förhållanden. I praktiken är skillnaden hos material, substrat och verkliga platsförhållande sådana att ingen garanti avseende kurans eller lämplighet för ett speciellt användningsområde kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Användaren av produkten måste prova produktens lämplighet för den tilltänkta applikationen och syftet. Sika reserverar sig för rätten att ändra sina produkters egenskaper. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla beställningar accepteras med förbehåll för våra gällande allmänna försäljnings- och leveransvillkor. Användaren måste alltid rådfråga senaste gällande utgåva av det lokala produktdatabladet för produkten ifråga. Kopior av detta finns tillgänglig på begäran.



Sika Sverige AB  
Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
163 08 SPÅNGA  
Tel: 08-621 89 00  
Fax: 08-621 89 89

