

PRODUKTDATABLAD

Sika® ViscoCrete®-1530

Flyt/HRWR tillsatsmedel till betong

PRODUKTBESKRIVNING

Sika® ViscoCrete®-1530 är ett effektivt vattenreducerande superplastiserande tillsatsmedel av tredje generationen som ger betongen god bearbetbarhet och god styrkeutveckling.

ANVÄNDNING

Sika® ViscoCrete®-1530 kan användas för alla typer av betong men speciellt för betong där kort öppethållan- detid är önskvärt till exempel i prefabricerad betong. Sika® ViscoCrete®-1530 ger snabb härdning och tidig styrkeutveckling. Produkten kan användas för blandce- ment till exempel CEM II med slagg och kalk.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

Sika® ViscoCrete®-1530 ger bra inblandning vilket ger kort blandningstid.

- Snabb härdning
- Utmärkt arbetbarhet
- Bra tidig styrkeutveckling
- Kort blandningstid
- Utvecklad för blandcement

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se MiljöAppen.

Här hittar du även info om EC1, M1, länk till byggvaru- deklARATION, säkerhetsdatablad mm. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- CE-märkning och prestandadeklARATION enligt EN 934-2 - Tillsatsmedel för betong, bruk och injekte- ringsbruk - Högeffektiva vattenreducerande / super- plasticerande tillsatsmedel
- Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produk- ter i BASTA.

PRODUKTINFORMATION

Förpackning	Dunk 21,4 kg, fat 214 kg, IBC 1070 kg och tankbil.
Utseende / Färg	Vitaktig transparent vätska
Hållbarhet	9 månader från tillverkningsdatum (tankbil 16 månader).
Lagringsförhållanden	Förvaringstemperatur mellan +5°C och +35°C. Skydda mot direkt solljus och frost. Använd rena tankar för förvaring. Dessa bör rengöras och desinficeras minst en gång om året. Produkten skall omröras mekaniskt eller med rund pumpning.
Densitet	1,07 ± 0,02 kg/dm ³
pH-värde	8 ± 1
Konventionell torrhalt	30 ± 1,5 vikts-%
Kloridhalt	<0,10 % av medlets vikt
Ekvivalent natriumoxid	<0,9 % av medlets vikt

TEKNISK INFORMATION

Vägledning för betonggjutning

- Automatisk doseringsutrustning efter vikt eller volym rekommenderas, observera densitet och torrhalt.
- Lägg till Sika® ViscoCrete®-1530 så tidigt som möjligt med blandningsvatt-net. För att optimera blandningens effekt vänta ca. 20-30 sekunder. Detta måste kontrolleras i varje specifik betongblandning och blandningsutrustning för att få maximal effekt.
- Segregering av betongen kan uppstå vid överdosering av blandningen. Den fördröjande effekten av Sika® ViscoCrete®-1530 är måttlig när den rekommenderade dosen används.
- Rekommenderad blandningstid är 30-180 s beroende på typ av blandare.
- Effekten av denna blandning påverkas starkt av vilken cementtyp som används.
- Rengör doseringsutrustningen med vatten.
- Använd plast-, glasfiber- eller rostfria tankar när du lagrar Sika® ViscoCrete®-1530.

APPLICERINGSINFORMATION

Rekommenderad dosering	0,15-1,50 % av cementvikten
Kompabilitet	Sika® ViscoCrete®-1530 kan kombineras med Sikas övriga betongtillsatsmedel, varvid varje tillsatsmedel ska tillsättas separat till betongen.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

BEGRÄNSNINGAR

Förprov skall utföras med de aktuella delmaterialen till betongen enligt gällande betongbestämmelser för klarläggande att avsedd effekt uppnås med Sika® ViscoCrete®-1530.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad

Sika® ViscoCrete®-1530
Januari 2021, Version 01.01
021301011000004006

SikaViscoCrete-1530-sv-SE-(01-2021)-1-1.pdf

