

PRODUKTBLAD

Casco® WetStop iFIX

2-komponent, rollbar, vattentätt lim, avsett för montering och förslutning av CASCO WETSTOP foliemembran.

PRODUKTBESKRIVNING

2-komponent, rollbart, vattentätt lim, avsett för montering och förslutning av CASCO WETSTOP Folie. CASCO WetStop iFIX ingår i ett system och används för att montera Casco WetStop Folie. Används i privata- och offentliga våtrum innan keramik installeras. Endast för inomhusbruk.

ANVÄNDNING

Casco® WetStop iFIX används för att montera och försegla CASCO WETSTOP Folie och WETSTOP tillbehör:

- i privata våutrymmen: bad- och våutrymmen
- i publika våutrymmen: duschar i sportanläggningar och sjukhus
- i tvättstugor
- ovan golvvärme
- inomhus
- golv och vägg

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Dammreducerad
- Flexibel
- Spricköverbyggande
- Snabb- redo för plattsättning efter 1 timme
- Snabb torktid som ger vattentäthet i överlappningar
- Applicerbar med roller och pensel
- Passar golvvärme

GODKÄNNANDEN / STANDARDS

- Godkänd enligt ETAG 022
- EC1 Plus
- M1

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Specialcement (pulverdelen.) och akrylatdispersion (dispensionsdelen.)
Förpackning	7,8 kg Set (Plasthink med båda komponenterna), inklusive 3,0 kg pulver + 4,8 kg dispersion 2,61 kg Set (kartong med båda komponenterna), inklusive 1,0 kg pulver + 1,61 kg dispersion
Utseende / Färg	Vit dispersion och ljusgrått pulver
Hållbarhet	12 månader (i oöppnad orginalförpackning)
Lagringsförhållanden	Förvaras svalt, torrt och frostfritt

APPLICERINGSINFORMATION

Blandningsförhållande	7,8 kg Set: 3,0 kg pulver + 4,8 kg dispersion. 2,61 kg Set: 1,0 kg pulver + 1,61 kg dispersion
Förbrukning	ca. 0,75 kg/m ²
Åtgångstabell	7,8 kg Set räcker till att montera ca. 10 m² Casco WetStop Folie. 2,61 kg Set räcker till att montera ca. 3 m² Casco WetStop Folie.
Underlagets temperatur	inte under +5°C
Brukstid	ca. 45 minuter vid +20°C
Öppentid	ca. 15 minuter vid +20°C
Härdningstid	Redo för plattsättning: - efter ca. 1 timme på absorberande underlag - efter ca. 12 timmar på täta underlag
Applicerad produkt Färdig att använda	Redo för belastning efter 7 dygn.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

BEGRÄNSNINGAR

Observera blandningsförhållanden. Blandat material kan användas i 45-60 minuter, beroende på temperatur och luftfuktighet. Material som börjat härda skall inte blandas upp igen. Se till att hålla rent och ta bort spill och stänk direkt. CASCO Brutal Wipes fungerar bra både till rengöring av verktyg och rengöring av spill och stänk.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

UNDERLAG OCH FÖRBEHANDLING

Normala absorberande underlag

- betong
- cementbaserade avjämningsmassor
- cementbaserad puts
- kalk-cementbaserad puts
- gipsskivor

Prima underlaget med CASCO PRIMER (1:3).

Gipsbaserade underlag

- gipsbaserade avjämningsmassor
- gipsbaserade putsbruk

Prima med CASCO PRIMER (1:1) torktid minst 24 timmar.

Ikke absorberande underlag

- keramik, rengjord och slipad

Primning behövs ej.

KRAV PÅ UNDERLAG

Underlaget ska vara fast och torrt. Skivmaterial ska vara väl förankrat mot underlaget och bjälklagsavståndet ska uppfylla gällande byggnadsnorm. Underlaget ska vara väl rengjort och fritt från olja, fett, cementhud och liknande. Lösa skikt avlägsnas mekaniskt. Gipsputs (enligt EN 13279-1) ska ha RF ≤ 75%, cementbaserade underlag (28 dagar gammal) ska ha RF ≤ 90%, cementbaserade underlag med golvvärme ska ha RF ≤ 75%,

gipsbaserade avjämningsmassor ska ha $RF \leq 75\%$. Följ gällande branschregler. Ojämn underlag avjämnas med lämplig CASCO avjämningsmassa.

BRUKSANVISNING

Häll förskiktigt pulverdelen i hinken med dispersion. Använd en maskinvisp och blanda tills en homogen massa. Blandningstid ca. 3 minuter. Vatten ska inte tillsättas. Följ gällande monteringsanvisning för Casco Folie 1.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktyg med vatten eller CASCO Brutal Wipes direkt efter användning. Penslar och rollers kan inte rengöras.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco® WetStop iFIX
December 2020, Version 02.01
021790207000000003

CascoWetStopiFIX-sv-SECASCO-(12-2020)-2-1.pdf