

PRODUKTDATABLAD

Sikagard®-850 Primer

Primer för obehandlade mineralunderlag



PRODUKTBESKRIVNING

Sikagard®-850 Primer är en enkomponents, primer för obehandlade mineralunderlag för att förbättra vidhäftningen. Denna produkt ingår i Sikagard Anti-graffitisystemet.

ANVÄNDNING

Vidhäftningsförbättrande primer för obehandlade mineraliska ytor.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Låg viskositet
- Klar att använda
- Primer som förbättrar vidhäftningen
- Används tillsammans med Sikagard®-850 Clear
- Appliceras med borste, roller eller luftfri sprayutrustning

PRODUKTINFORMATION

Förpackning	0,8 kg behållare eller 4 kg behållare. Se aktuell prislista för olika typer av förpackningar.
Hållbarhet	12 månader från tillverkningsdatum
Lagringsförhållanden	Produkten måste förvaras i original, oöppnad och oskadad tät förpackning under torra förhållanden vid temperaturer mellan +5 °C och +35 °C. Följ hänvisningen på förpackningen.
Utseende / Färg	Klar viskös vätska
Densitet	ca 0,87 g/cm ³
Flampunkt	+35 °C
Viskositet	ca 110 mPa·s (vid +20 °C) ca 90 mPa·s (vid +40 °C)
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	ca 500 g/l (beräknad)

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#).

Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m. MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sikamiljoapp.se i din webbläsare.

GODKÄNNANDEN / STANDARDER

- CE-märkning och Prestandadeklaration enligt EN 1504-2:2004. Products and systems for the protection and repair of concrete structures — Surface protection systems for concrete — Coating

SYSTEMINFORMATION

Systemstruktur	Systemdel	Produkt
	Primer för obelagda mineralunderlag	Sikagard®-850 Primer
	Primer för belagda mineralunderlag eller trä	Sikagard®-850 Activator
	Topplack	Sikagard®-850 Clear

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	Åtgången beror på underlagets porositet; riktmärke: ca 75 g/m ² - 125 g/m ²
Omgivande lufttemperatur	+8 °C min. / +35 °C max.
Relativ luftfuktighet	≤ 80 %
Daggpunkt	Underlaget/omgivningstemperaturen måste vara minst +3 °C över daggpunkten
Väntetid/Övermålning	<ul style="list-style-type: none">Vanligtvis 2 till 3 timmar beroende på väderförhållandenaVänta tills ytan är klubbfri

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

BEGRÄNSNINGAR

- Applicera inte Sikagard®-850 Primer med sprayflaska. Inandning av spraydimman kan innebära allvarliga hälsorisker för användaren
- Produkten kan användas efter att behållaren har öppnats förutsatt att eventuellt skikt som har bildats tas bort

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

APPLICERING

Se metodbeskrivning, Nr: 850 7305.

Viktigt: På grova underlag, använd en borste för att applicera primern och säkerställ att primern täcker hela ytan, inklusive hålrum.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad

Sikagard®-850 Primer
Juni 2022, Version 04.01
020303080040000004

OBS: För att förhindra att luftbubblor påverkar finishen, borsta inte över den eller rolla den.

Applicera Sikagard®-850 Primer jämnt över ytan med en borste eller roller och säkerställ att rätt mängd påföres.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör alla verktyg och all appliceringsutrustning med lacknafta direkt efter användning. Material som har härdat kan endast avlägsnas mekaniskt.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sikagard-850Primer-sv-SE-(06-2022)-4-1.pdf