

# Sika® Glazing Tape Prefix

## Tape för glasfixering

### Tekniska data

Kemisk bas	Polyetylenskumkärna med slutna celler, på båda sidor belagd med tejpaktigt akryllim och skyddsfilm av silikoniserat papper
Täckpapprets tjocklek	0,1 mm
Färg	Svart/vit
Total tjocklek inkl. täckpapper <sup>3</sup>	1,5 mm
Bredd (andra bredder finns vid förfrågan)	6, 8, 10, 12 mm
Appliceringstemperatur	15 - 50°C
Draghållfasthet på glas (DIN 52 455) <sup>2</sup>	Ca 0,35 N/mm <sup>2</sup>
Skjuvhållfasthet på glas (DIN 52 455) <sup>2</sup>	Ca 0,28 N/mm <sup>2</sup>
Draghållfasthet hos skumkärnan (CQP <sup>1</sup> 036-1 / ISO 37)	Ca 1,4 N/mm <sup>2</sup>
Brottöjning hos skumkärnan (CQP <sup>1</sup> 036-1 / ISO 37)	Ca 250 %
Kompressionskraft (DIN 53 577)	0,1 N/mm <sup>2</sup>
Servicetemperatur (CQP <sup>1</sup> 513-1)	-40 - 70°C
Lagring	15 - 25°C
Hållbarhet	12 månader

<sup>1)</sup> CQP = Corporate Quality Procedure

<sup>2)</sup> 23°C / 50% r.h.

<sup>3)</sup> andra tjocklekar på förfrågan

### Beskrivning

Sika® Glazing Tape Prefix är en högpresterande dubbelhäftande tape som används till att fästa glas, PVC, trä, metall och lackade ytor med minimal förbehandling.

Sika® Glazing Tape Prefix produceras i enlighet med kvalitetssäkringssystem certifierade enligt ISO 9001/14001 och enligt Ansvar & Omsorgsprogrammet.

### Produktfördelar

- Utmärkt UV- resistens
- Utmärkt fuktresistens
- Utmärkt lösningsmedelstålighet
- Utmärkt vidhäftning till de flesta ytor med minimal förbehandling
- Bra initialgrepp
- Skyddspappret är lätt att ta bort

### Applikationsområden

Sika® Glazing Tape Prefix används där direkt hantering och transport av monterade komponenter är önskvärt. En typisk applikation är fastsättning av glas i fönsterbåge. Sika® Glazing Tape Prefix är inte avsedd att vara en strukturell komponent. Denna produkt skall endast användas av erfarna användare. Förprov skall utföras på aktuella underlag och vid rätt förhållanden för att säkerställa vidhäftning och kompatibilitet mellan materialen.

## Appliceringsmetod

### Förbehandling

Ytorna måste vara rena, torra, homogena och fria från fett, olja, lösa partiklar och damm. Råd angående specifik applikation finns tillgänglig hos Sika Industri Teknisk Service.

### Applicering

Rikta in och applicera tapen på ena ytan (t ex fönsterbågen) med skyddspappret fortfarande kvar på den yttre ytan och pressa bestämt. Ta bort skyddsfilmens precis innan slutlig montering och placera den andra ytan (t ex glaset, rengjord enligt ovan) på tapen. Säkerställ att tapen har full kontakt med respektive underlag. Ett jämnt tryck skall appliceras enligt tabellen ovan för att säkerställa vidhäftningen.

När väl tapen är applicerad skall den inte flyttas eller återanvändas. Det är därför viktigt att positionera tapen noggrant. Om delarna inte ligger korrekt, ta bort tapen, kassera och repetera monteringen med ny tape efter ytorna har rengjorts.

Sika® Glazing Tape Prefix är kompatibel med Sikasil® SG, WT, WS och IG fogmassor och lim. Alla andra fogmassor skall testas med avseende på kompatibilitet av tillverkaren och skall godkännas av Sika innan användning tillsammans med Sika® Glazing Tape Prefix. Tapen är lämplig för manuell och automatiserad applikation. För val och installationsråd av applikationsutrustning var god kontakta System Engineering hos Sika Industri.

### Borttagning

Sika® Glazing Tape Prefix kan tas bort mekaniskt.

### Förpackningsstorlek

Stock	50 m
Rulle	Max. 1200 m

### Underlag för tekniska data

Alla tekniska värden som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Aktuella mätta värden kan variera på grund av faktorer utanför vår kontroll.

## Viktigt

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter hänvisas användaren till gällande säkerhetsdatablad vilket innehåller fysisk, ekologisk, toxikologisk och annan säkerhetsrelaterad information.

## Lagstiftning

Informationen, och i synnerhet, rekommendationerna avseende appliceringen och användandet av Sika produkter, ges i god tro baserat på Sikas rådande kunskap och erfarenhet av produkterna när de lagrats, hanterats och applicerats på korrekt sätt under normala förhållanden. I praktiken är skillnaden hos material, substrat och verkliga platsförhållande sådana att ingen garanti avseende kurans eller lämplighet för ett speciellt användningsområde kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Användaren av produkten måste prova produktens lämplighet för den tilltänkta applikationen och syftet. Sika reserverar sig för rätten att ändra sina produkters egenskaper. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla beställningar accepteras med förbehåll för våra gällande allmänna försäljnings- och leveransvillkor. Användaren måste alltid rådfråga senaste gällande utgåva av det lokala produktdatabladet för produkten ifråga. Kopior av detta finns tillgänglig på begäran.

Mer information tillgänglig på:  
[www.sika.se](http://www.sika.se)

Sika Sverige AB  
Industriavdelningen  
Domnarvsgatan 15  
SE-163 08 Spånga  
Sverige  
Tel. +46 (0)8 621 89 00

