

Sikabond-580

Kakellim

Användning

Beskrivning	Tixotropiskt enkellim baserat på vattenbeständig akrylatdispersion.
Användningsområde	Avsett för uppsättning av kakel och mosaikplattor på underlag av betong, lättbetong, puts och gipsskiva. Endast avsedd för inomhusbruk.
Förbehandling	Underlaget skall vara jämnt och fast, sugande underlag skall vara väl fuktat.
Utförande	Sätt upp en list horisontellt som stöd för första raden. Sprid limmet horisontellt med en grovtandad spackel. Tryck fast kakelplattorna. Använd fogsnöre eller fogkors för att få lagom avstånd mellan fogarna. Foga med fogbruk något dygn efter limningen.

Tekniska Data

Bindemedel	Modifierad akryldispersion
Färg	Ljusgrå
Densitet	1420 kg/m ³ ±20
Konsistens	Tixotrop pasta
Torrhalt	Ca 69% ±1
Förtunning	Skall ej förtunnas
Vattenbeständighet	Limmet tål normal vattenpåverkan som förekommer i våtutrymmen.
Köldbändighet	Vårt lim tål ej frost. Torkat lim tål minst -10°C.
Förpackning	1 liter, 5 liter och 15 liter.
Lagringstid	Min 12 månader vid frostfri förvaring i oöppnad förpackning.
Åtgång	2-2,5 kg/m ²
Rengöring	Vatten, innan limmet torkat.

Hälsa & Miljö

Hälsa & Miljö	Se separat säkerhetsdatablad.
Lagstiftning	Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se .



Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga
Sverige

Tel. +46 8 621 89 00
Fax +46 8 621 89 89
www.sika.se

