

# Sika Filler-103

## Lättspackel - Medium

### Användning

**Beskrivning** Vattenburet mediumgrovt lättspackel av allroundtyp. Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

**Användning** ■ Spackling av betong, gips och puts mm inomhus.

**Fördelar** ■ Lämpar sig särskilt för skarvspackling med remsa.

### Produktdata

**Färg** Ljust grå  
**Lösningsmedel** Vatten  
**Fyllförmåga** 0-4 mm  
**Kornstorlek** max. 0,15 mm  
**Torrsubstanshalt** ca 59%

**Lagring** Skyddas mot frost. Lagras mörkt och svalt, ej under +5°C.

**Hållbarhet** Minst ett år i obruten förpackning.

**Förpackning** 500 ml, 5 liter och 10 liter.

### Tekniska Data

**Densitet (vid +20°C)** Ca 1,1 kg/liter

### Utförande

**Allmänt**

**Blandningsförhållande** Färdig produkt, skall ej blandas.

**Underlag** Appliceringsytorna skall vara rena samt fria från fett, damm, spån osv.

### Applicering

**Rengöring av verktyg** Verktyg rengörs med vatten innan produkten härdas.

**Appliceringsmetod** Handspackel.

### Härdning

**Härdningstemperatur** +5°C - +35°C.

**Torktid** Ca en timme per mm. Vid tjockare skikt dock längre. Torktider kan variera beroende på underlag, temperatur, luftfuktighet mm.

### Hälsa & Miljö

**Hälsa & Miljö** Se separat säkerhetsdatablad.

### Lagstiftning

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.sika.se](http://www.sika.se).



Sika Sverige AB  
Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE-163 08 Spånga  
Sverige

Tel. +46 8 621 89 00  
Fax +46 8 621 89 89  
[www.sika.se](http://www.sika.se)

