

PRODUKTDATABLAD

Sikagard®-6060 S

Bitumenbaserad underredsmassa i sprayförpackning

TYPISKA PRODUKTDATA (MER INFORMATION, SE SÄKERHETSATABLAD)

Kemisk bas	Bitumenlösning
Färg (CQP001-1)	Svart
Härdningsmekanism	Lufttorkande
Torrhalt	33 %
Applicerings temperatur	15 – 25 °C
Filmtjocklek	våt 400 µm torr 150 µm
Klibbfri tid	75 minuter ^A
Torktid	2.5 t ^A
Servicetemperatur	-25 – 80 °C
Lagringstid	24 månader ^B

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} 23 °C / 50 % r. f.^{B)} lagras mellan 5 °C och 25 °C

BESKRIVNING

Sikagard®-6060 S är en snabbtorkande, bitumenbaserad skyddsbeläggning i sprayförpackning med utmärkta rostskydds- och ljuddämpningsegenskaper. Den är lämplig till ett effektivt underredsskydd. Sikagard®-6060 S kan sprayas dimfri utan att bilda nät och droppar inte. Sikagard®-6060 S har god vidhäftning på olika färger, metallprimers, metaller och PVC utan förbehandling.

En slitstark beläggning som skyddar metallen mot korrosion kvarstår efter torkning.

PRODUKTFÖRDELAR

- Utrustningsoberoende (aerosol). Enkel att använda.
- Utmärkta appliceringsegenskaper (rinner och droppar ej)
- Bra vidhäftning till en stor mängd olika underlag
- Utmärkta akustik och dämpningsegenskaper
- Snabbtorkande
- Motstår vägsalt
- Hög torrhalt

APPLIKATIONSOMRÅDEN

Sikagard®-6060 S är ett sprayapplicerat korrosionskydd för snabbreparation och skydd av icke synliga områden såsom hjulhus och underrede vilka inte skall lackeras.

Denna produkt skall endast användas av erfarna professionella användare. Förprov skall utföras på aktuella underlag och vid rätt förhållanden för att säkerställa vidhäftning och kompatibilitet mellan materialen.

KEMISK RESISTENS

Sikagard®-6060 S är resistent mot vatten, havsvatten, saltspray, baser och syror. Ovanstående information är endast att se som generell vägledning. Applikationsspecifik rådgivning kan ges vid behov.

APPLICERINGSMETOD

Förbehandling

Ytorna måste vara rena, torra och fria från rost, damm och fett. Metall måste förbehandlas för att förstärka korrosionsskyddet (t.ex. obelagt stål, osv.).

Applicerings

Skaka burken ca 40 gånger före användning. Maskera närliggande områden innan användning. Spraya vid rumstemperatur på ett avstånd av ca 25 cm och i ett korsmönster för att bygga upp ett kontinuerligt lager. Sikagard®-6060 S kan appliceras utan att droppa. Om ett tjockt skikt krävs, lägg flera lager som får torka mellan appliceringarna. Håll burken upprätt och spraya ej på bromsar, motor eller avgassystem. Efter användning, vänd burken upp och ner och spraya i korta intervall för att rensa munstycket.

Rengöring

Nyapplicerad Sikagard®-6060 S kan avlägsnas från verktyg och utrustning med Sika® Remover-208. Torkat material kan endast avlägsnas mekaniskt.

Händer och hud som nedsmutsats tvättas omedelbart med Sika® Cleaner-350H eller annat lämpligt handtvättmedel för industriellt bruk. Använd aldrig lösningsmedel på huden.

Övermålning

Sikagard®-6060 S kan ej övermålas.

VIDARE INFORMATION

Kopior av följande publikation finns tillgängliga på begäran:

- Säkerhetsdatablad

FÖRPACKNINGSPÅSÄTTNING

Sprayburk	500 ml
-----------	--------

GRUND FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska värden som anges i detta dokument är baserade på laboratorietester. Aktuella mätta värden kan variera på grund av faktorer utanför vår kontroll.

HÄLSO- OCH SÄKERHETSINFORMATION

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter hänvisas användaren till gällande säkerhetsdatablad vilket innehåller fysisk, ekologisk, toxikologisk och annan säkerhetsrelaterad information.

FRISKRIVNING

Informationen, och i synnerhet, rekommendationerna avseende appliceringen och användandet av Sika produkter, ges i god tro baserat på Sikas rådande kunskap och erfarenhet av produkterna när de lagrats, hanterats och applicerats på korrekt sätt under normala förhållanden. I praktiken är skillnaden hos material, substrat och verkliga platsförhållanden sådana att ingen garanti avseende kurans eller lämplighet för ett speciellt användningsområde kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Användaren av produkten måste prova produktens lämplighet för den tilltänkta applikationen och syftet. Sika reserverar sig för rätten att ändra sina produkters egenskaper. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla beställningar accepteras med förbehåll för våra gällande allmänna försäljnings- och leveransvillkor. Användaren måste alltid rådfråga senaste gällande utgåva av det lokala produktdatabladet för produkten ifråga. Kopior av detta finns tillgänglig på begäran.

PRODUKTDATABLAD

Sikagard®-6060 S
Version 02.01 (08 - 2025), sv_SE
013913010603001100

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se

