

Sika® Color-2515 Pulver vit

Pigment för färgning av bruk och betong

Användning

Beskrivning

Sika® Color-2515 Pulver vit är ett alkalibeständigt pigment för infärgning av bruk och betong.

Pigmentet är godkänt vid användning av både oarmerad och armerad betong och uppfyller kraven i DIN 5323 och EN206-1: Generell lämplighet som färgämne, med tillhörande CE-certifiering enligt standard EN 12878: 2014 kategori B.

Användning

Sika® Color-2515 Pulver vit används för infärgning av cementbundna material såsom betong och bruk.

Produktegenskaper

Sika® Color-2515 Pulver vit har en viss vattenreducerande effekt, något man ska vara uppmärksam på vid höga doseringar.

Färgintensiteten och till en viss grad färgtonen varierar en aning med:

- Typen av cement
- Ballastens färg
- Vattencementtalet

Produktdata

Utseende

Pulver

Densitet

4 g/cm³

Aktiv komponent

Titandioxid

pH-värde

6,5 – 7,5

Förvaringsanvisning

Förvaras torrt och svalt

Dosering

Normalt används 2-6 % pigment beräknat som viktprocent av mängden bindemedel (cement). I särskilda fall kan man använda upp till 10 % av mängden bindemedel.

Sika® Color-2515 vit kan tillsättas i pulverform tillsammans med de torra delmaterialen.

Förpackning / lagring

Sika® Color-2515 vit levereras i 4 kg vattenlösliga påsar (VOP) och 25 kg papperssäckar.

Förvara på en sval, torr plats. Undvik extrema temperaturvariationer. Stäng alltid förpackningen ordentligt efter användning. Vid sval och torr förvaring i öppnat originalemballage är hållbarheten minst 12 månader från produktionsdatumet.

Hälsa & Miljö

Hälsa & Miljö

Se separat säkerhetsdatablad.

Lagstiftning

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.



Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga
Sverige

Tel. +46 8 621 89 00
Fax +46 8 621 89 89
www.sika.se

