

Preliminärt Tekniskt datablad

Version 2006-08-07

Sika® Color 371-03 W(S)

Sika® Color 371-03 W(S)

Helmatt latexfärg för inomhus målning av puts, betong och lättbetong

Användning**Beskrivning**

Vattenburen, helmatt färg baserad på Vinylacetat/Akrylat. Produkten uppfyller kriterierna för kemiska produkter i BASTA.

Användning

För estetisk inomhus målning. Lämplig för väggar och tak av betong och lättbetong. Ger en helmatt yta. Lång öppentid möjliggör strykning av stora ytor utan risk för flammighet. Ej avsedd för ytor med behov av skydd mot inträngande vatten, salt eller koldioxid.

Fördelar

- Diffusionsöppen
- Bra täckförmåga
- Vattenburen

Produktdata**Färg**

NCS S-0502Y

Glans

Helmatt 3 (SIS 18 41 84)

Förtunning/Rengöring

Vatten

Hållbarhet/Lagring

2 år frostfritt i originalförpackning

Förpackning

10 liter plasthink

Tekniska Data**Densitet (vid +20°C)**

1,58 enl. SS-184111

Våtnötningsmotstånd

Ca 1000 varv (SIS 18 41 64)

Utförande**Allmänt****Förbrukning**4-6 m²/liter beroende på underlag.**Underlag**

Underlaget skall vara rent, fast, torrt samt dammfritt. Tvätta, skölj och avlägsna gammal lös färg. Blanka alkydmålade ytor mätteras innan applicering.

Blandning

SikaColor 371-03 W(S) levereras färdig att använda och ska normalt inte spädas.

Applicering**Appliceringstemperatur**

min +5°C, max +30°C

Appliceringsmetod

SikaColor371-3 W(S) kan penslas eller rollas, efter förtunning med vatten även sprutas. Två strykningar är normal behandling på nytt underlag.

Rengöring av verktyg

Material som ännu inte härdat kan tas bort med rent vatten. Härdat material kan endast tas bort på mekanisk väg.

Härdning**Torktid**

1-2 timmar beroende på temperatur och luftfuktighet.

Hälsa & Miljö**Hälsa & Miljö**

Se separat säkerhetsdatablad.

Lagstiftning

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.



Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga
Sverige

Tel. +46 8 621 89 00
Fax +46 8 621 89 89
www.sika.se

