

Sika®-SP 40

Flyttillsatsmedel för injekteringsbruk

Produkt-beskrivning	Sika®-SP 40 är ett kloridfritt flyttillsatsmedel för injekteringsbruk. Produkten är i huvudsak baserad på sulfonerat melamin-kondensat i lösning. Produkten uppfyller kraven för HRWR enligt EN934-2. CE-certifikat nr: 2605-CPR-704. CE-märkt enligt EN 934-2.
----------------------------	---

Användningsområden	Sika®-SP 40 används som flyttillsatsmedel i injekteringsbruk baserade på finmalda injekteringscement med cementpartikelstorlek ($\leq 30 \mu\text{m}$).
---------------------------	---

Produktdata

Färg & Form	Färglös, blank vätska
Förpackning	Dunk 20 l, fat 200 l, transporttank (IBC) 1000 l.
Lagring	

Förhållanden	Förvaras frostfritt i tillsluten originalförpackning.
Hållbarhet	Minst 9 månader från tillverkningsdatum.

Tekniska Data

Densitet	1,26 $\pm$ 0,03 kg/dm ³
pH-värde	11 $\pm$ 1
Kloridhalt	<0,10 % av medlets vikt
Alkaliinnehåll, ekv Na₂O	<8,0% av medlets vikt
Korrosionsegenskaper	Ikke relevant när bruksanvisning följs.
Torrhalt	40 $\pm$ 1 vikt-%
Viskositet	Lättflytande
Dosering	Ca 0,1-2,5 % av cementvikten
Tillverkningsplats	Sika Sverige AB Domnarvsgatan 15 163 08 Spånga SVERIGE

Farliga ämnen	Se separat säkerhetsdatablad.
----------------------	-------------------------------

Bruksanvisning	■ Beakta densitet och torrhalt vid dosering. ■ Rekommenderad dosering är ca 0,1-2,5 % av cementvikten, beroende på cementtyp och övrig sammansättning av injekteringsbruket. Överdosing kan förorsaka liten retarderande effekt. Förprov för optimal dosering skall alltid utföras. ■ Inverkan av detta tillsatsmedel kan variera beroende på vilket cement som används. ■ Förprov skall utföras med de aktuella delmaterialen i injekteringsbruket för klarläggande att avsedd effekt uppnås.
-----------------------	---

Hälsa & Miljö

Hälsa & Miljö	Se separat säkerhetsdatablad.
--------------------------	-------------------------------

Lagstiftning	Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se .
---------------------	--



Sika Sverige AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga
Sverige

Tel. +46 8 621 89 00
Fax +46 8 621 89 89
www.sika.se

CEMENTA
HEIDELBERGCEMENT Group

