

PRODUKTDATABLAD

SikaTack® MAX 30 (Purform®)

Premiumvalet för bilglasproffs

TYPISKA PRODUKTDATA (MER INFORMATION, SE SÄKERHETSDATABLAD)

Kemisk bas	1-komponent polyuretan (Purform®)
Färg (CQP001-1)	Svart
Härdningsmekanism	Fukthärdande
Densitet (ohärdad)	1.33 kg/l
Stabilitet	Utmärkt
Applicerings temperatur	produkt 5 – 35 °C omgivning -5 – 35 °C
Skinnbildningstid (CQP019-1)	12 minuter ^A
Öppentid (CQP526-1)	8 minuter ^A
Hårdhet Shore A (CQP023-1 / ISO 48-4)	60
Draghållfasthet (CQP036-1 / ISO 527)	6 MPa
Brottöjning (CQP036-1 / ISO 527)	550 %
Rivhållfasthet (CQP045-1 / ISO 34)	20 N/mm
Skjuvhållfasthet (CQP046-1 / ISO 4587)	4 MPa
Minsta Kör-iväg-tid (bilar) enligt FMVSS 212 (CQP511-1)	30 minuter ^{B/C}
Servicetemperatur (CQP509-1 / CQP513-1)	-40 – 80 °C
Lagringstid	9 månader ^D

CQP = Corporate Quality Procedure

^A) 23 °C / 50 % r.f.^C) -5 – 35 °C^B) För detaljer kring minsta Kör-iväg-tid kontakta Sika^D) lagras under 25 °C

BESKRIVNING

SikaTack® MAX 30 (Purform®) är baserat på Purform®, en branschledande polyuretan med mindre än 0,1 % monomer diisocyanat för bättre hälsoskydd och arbetssäkerhet.

SikaTack® MAX 30 (Purform®) är ett kallapplikerat bilglaslim som erbjuder 30 minuters minsta Kör-iväg-tid. Den kan användas året runt och är ideal till mobila och stationära installationsprocesser.

SikaTack® MAX 30 (Purform®) har testats enligt FMVSS 212.


PRODUKTFÖRDELAR

- Mindre än 0,1 % monomer diisocyanat för bättre hälsoskydd och arbetssäkerhet
- 30 minuters minsta Kör-iväg-tid, enligt FMVSS 212
- Tillåter snabb, säker ADAS kalibrering
- Applikationsegenskaper som är bäst i klassen
- Biltillverkar (OEM) kvalitet
- Kompatibel med "Clear Aktivator"- och "All Black" installationsprocess
- Kompatibel med alla bilmärken tack vare Sika:s all-in-one modul teknologi
- Förbättrade monteringssegenskaper

APPLIKATIONSOMRÅDEN

SikaTack® MAX 30 (Purform®) är endast lämplig för erfarna professionella användare. Denna produkt och relaterad processinformation är avsedd för bilglaseftermarknaden. För andra applikationsområden skall prov göras innan användande för att säkerställa vidhäftning och materialkompatibilitet.

SikaTack® MAX 30 (Purform®) härdar genom en reaktion med luftens fuktighet. Vid låg temperatur är luftens fukttinnehåll lägre och den kemiska reaktionen sker långsammare (se diagram 1).




SikaTack® MAX 30 (Purform®) är generellt resistent mot färskvatten, sjövätt, utspädda syror och baser; temporärt resistent mot bränslen, mineraloljor, vegetabiliska och animaliska fetter och oljor; ej resistent mot organiska syror, glykol, koncentrerade mineralsyror och kaustiska lösningar eller lösningsmedel.

Ytorna måste vara rena, torra och fria från fett, olja, damm och föroreningar. Limytorna skall förbehandlas i enlighet med Sika:s "Clear Aktivator" eller "All Black" installationsprocess. Mer information om appliceringen och användandet av förbehandlingsprodukter kan hittas i motsvarande produktdatablad.

Vindrutur utan keramisk beläggning behöver korrekt UV-skydd.

Beakta viskositetsökningen vid låga temperaturer. För enkel applicering, låt limmet anta omgivningstemperatur före användning. För att säkerställa en jämn tjocklek på limbädden, rekommenderar vi att limmet appliceras i form av en triangel (se figur 1).



Ohärdad SikaTack® MAX 30 (Purform®) kan avlägsnas från verktyg och utrustning med Sika® Remover- 208 eller annat lämpligt lösningsmedel. Härdat material kan endast avlägsnas mekaniskt. Händer och hud som smutsats ned tvättas omedelbart med handrengöringsdukar som Sika® Cleaner-350H eller annat lämpligt handtvättmedel och vatten. Använd aldrig lösningsmedel på huden.

- Säkerhetsdatablad
- Beskrivning av "Clear Aktivator" installation-process
- Beskrivning av "All Black" installationsprocess
- Broschyr "Auto Glass Replacement Safety without compromise"
- Allmänna riktlinier för byte av fordonsglas

Patron	300 m
Påse	400 m
	600 m

Alla tekniska värden som anges i detta dokument är baserade på laboratorietester. Aktuella mätta värden kan variera på grund av faktorer utanför vår kontroll.

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter hänvisas användaren till gällande säkerhetsdatablad vilket innehåller fysisk, ekologisk, toxikologisk och annan säkerhetsrelaterad information.

Informationen, och i synnerhet, rekommendationerna avseende appliceringen och användandet av Sika produkter, ges i god tro baserat på Sikas rådande kunskap och erfarenhet av produkterna när de lagrats, hanterats och applicerats på korrekt sätt under normala förhållanden. I praktiken är skillnaden hos material, substrat och verkliga platsförhållande sådana att ingen garanti avseende kurans eller lämplighet för ett speciellt användningsområde kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Användaren av produkten måste prova produktens lämplighet för den tilltänkta applikationen och syftet. Sika reserverar sig för rätten att ändra sina produkters egenskaper. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla beställningar accepteras med förbehåll för våra gällande allmänna försäljnings- och leveransvillkor. Användaren måste alltid rådfråga senaste gällande utgåva av det lokala produktdatabladet för produkten ifråga. Kopior av detta finns tillgänglig på begäran.