

PRODUKTDATABLAD

Sikagard®-6470 S

Snabbhärdande stenskottsskydd i sprayförpackning

TYPISKA PRODUKTDATA (MER INFORMATION, SE SÄKERHETSATABLAD)

Kemisk bas	Gummilösning
Färg (CQP001-1)	Svart
Härdningsmekanism	Lufttorkande
Densitet	0.8 kg/l
Torrhalt (CQP002-1)	25 %
Applicerings temperatur	15 – 25 °C
Filmtjocklek	våt 350 µm torr 80 µm
Klibbfri tid	10 minuter ^A
Servicetemperatur	-25 – 80 °C
Lagringstid	24 månader ^B

A) 23 °C / 50 % r. f.

B) Lagras mellan 5 °C och 25 °C

BESKRIVNING

Sikagard®-6470 S är en snabbtorkande, gum-mibaserad skyddsbeläggning i sprayförpackning för snabba reparationer. Produkten har utmärkta rostskydds- och ljud-dämpningsegenskaper. Den är lämplig till effektivt stenskottsskydd på personbilar och uppvisar enastående slutegenskaper. Tack vare de goda appliceringsegenskaperna kan originalstrukturen enkelt återskapas.

Sikagard®-6470 S har klassledande övermålningssegenskaper, speciellt med vattenbaserade lacksystem. Ett starkt skikt bildas efter torkning vilket skyddar metallen från slag och korrosion.

PRODUKTFÖRDELAR

- Skaka och spraya - Utrustningsoberoende
- Återskapar enkelt originalutseende utan att rinna och droppa
- Förstärkt slit, slag och vägsaltsmotstånd
- Utmärkt vidhäftning till en mängd olika underlag
- Utmärkta ljud- och dämpningsegenskaper
- Rinner och droppar ej
- Förblir flexibel efter den har torkat
- Enastående lågtemperaturogenskaper
- Mycket snabbtorkande
- Snabbt övermålningsbar

APPLIKATIONSOMRÅDEN

Sikagard®-6470 S är ett sprayapplicerat stenskottsskydd för snabb reparation av utsatta, lackade detaljer på fordon såsom sparklådor, hjulhus, främre och bakre sandplåtar. Den kan även användas till ljud-dämpning i t.ex. hjulhus.

Sikagard®-6470 S har utmärkt vidhäftning till olika lacker, metallprimer, metaller och PVC utan förbehandling.

Denna produkt skall endast användas av erfarna professionella användare. Förprov skall utföras på aktuella underlag och vid rätt förhållanden för att säkerställa vidhäftning och kompatibilitet mellan materialen.

KEMISK RESISTENS

Sikagard®-6470 S är resistent mot vatten, havsvatten, saltspray, olja, baser och syror. Ovanstående information är endast att se som generell vägledning. Applikationsspecifik rådgivning kan ges vid behov.

APPLICERINGSMETOD

Förbehandling

Ytorna måste vara rena, torra och fria från rost, damm och fett. Metaller måste förbehandlas för att förstärka korrosionsskyddet (T.ex. obelagt stål, osv).

Applisering

Skaka burken ca 40 gånger före användning. Maskera närliggande områden innan användning. Håll burken upprätt och spraya vid rumstemperatur på ett avstånd av ca 25 cm och i ett korsmönster för att bygga upp ett kontinuerligt lager.

Produkten kan appliceras utan dimbildning och droppar ej. Applicera Sikagard®-6470 S tills önskad skiktthjocklek erhålls. Om ett tjockt skikt krävs, lägg flera lager som får torka mellan appliceringarna. Spraya ej på bromsar, motor eller avgassystem.

Efter användning, vänd burken upp och ner och spraya korta doser för att rensa munstycket.

Rengöring

Nyapplicerad Sikagard®-6470 S kan avlägsnas från verktyg och utrustning med Sika® Remover-208 eller annat lämpligt lösningsmedel. Torkat material kan endast avlägsnas mekaniskt.

Händer och hud som nedsmutsats tvättas omedelbart med Sika® Cleaner-350H eller annat lämpligt handtvättmedel för industriellt bruk. Använd aldrig lösningsmedel på huden.

Övermålning

Sikagard®-6470 S är övermålningsbar efter ca 20 minuter med de vanligaste lacksystemen (inklusive vattenbaserade system). Väntetiden kan reduceras med accelererad torkning vid max. 40°C. På grund av den stora variationen av lacksystem är vidhäftnings- och kompatibilitetsprov nödvändigt.

VIDARE INFORMATION

Kopior av följande publikation finns tillgängliga på begäran:

- Säkerhetsdatablad

FÖRPACKNINGSPÅSÄTTNING

Sprayburk	500 ml
-----------	--------

GRUND FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska värden som anges i detta dokument är baserade på laboratorietester. Aktuella mätta värden kan variera på grund av faktorer utanför vår kontroll.

HÄLSO- OCH SÄKERHETSINFORMATION

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter hänvisas användaren till gällande säkerhetsdatablad vilket innehåller fysisk, ekologisk, toxikologisk och annan säkerhetsrelaterad information.

FRISKRIVNING

Informationen, och i synnerhet, rekommendationerna avseende appliceringen och användandet av Sika produkter, ges i god tro baserat på Sikas rådande kunskap och erfarenhet av produkterna när de lagrats, hanterats och applicerats på korrekt sätt under normala förhållanden. I praktiken är skillnaden hos material, substrat och verkliga platsförhållanden sådana att ingen garanti avseende kurans eller lämplighet för ett speciellt användningsområde kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Användaren av produkten måste prova produktens lämplighet för den tilltänkta applikationen och syftet. Sika reserverar sig för rätten att ändra sina produkters egenskaper. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla beställningar accepteras med förbehåll för våra gällande allmänna försäljnings- och leveransvillkor. Användaren måste alltid rådfråga senaste gällande utgåva av det lokala produktdatabladet för produkten ifråga. Kopior av detta finns tillgänglig på begäran.

PRODUKTDATABLAD

Sikagard®-6470 S
Version 03.01 (08 - 2025), sv_SE
014013024703001100

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se

