

PRODUKTDATABLAD

Sika® Separol®-810

Vegetabiliskt släppmedel för betong

PRODUKTBESKRIVNING

Sika® Separol®-810 är ett färdigt biologiskt nedbrytbart lösningsmedelsfritt släppmedel baserat på vegetabiliska oljor.

Sika® Separol®-810 skapar en skyddsfilm som skyddar mot vidhäftning av färsk betong och förenklar rengöringen.

Sika® Separol®-810 har goda rostskyddande egenskaper och skadar inte färg eller gummi.

ANVÄNDNING

Sika® Separol®-810 är utvecklad för:

- Betongstationer
- Betongbilar
- Betongpumpar
- Blandarutrustning
- Övrig utrustning i kontakt med betong

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- 100% Vegetabilisk olja
- Förlänger livslängd av form
- Biologiskt nedbrytningsbar
- Förenklar rengöring
- Fri från lösningsmedel och syror

MILJÖINFORMATION

För produktens bedömningar i byggkriteriesystem, se [MiljöAppen](#).

Här hittar du även information om EC1, M1, länk till byggvarudeklaration, säkerhetsdatablad m.m.

MiljöAppen kan också nås genom att skriva in www.sika-miljoapp.se i din webbläsare.

PRODUKTINFORMATION

Förpackning	Dunk 25L, Fat 210L, IBC 1000L
Utseende / Färg	Gul vätska
Hållbarhet	Kan förvaras i upp till 1 år efter produktionsdatum i försluten originalförpackning, förutsatt att den förvaras frostfritt och utom räckhåll för direkt solljus.
Lagringsförhållanden	Sika® Separol®-810 kommer att stelna vid låga temperaturer. Av denna anledning rekommenderar vi att förvara produkten på en frostfri plats.
Densitet	0,9 kg/L ± 0,2
Flampunkt	≈ 180°C
Viskositet	Viscositet, kin.: 24 mm ² /s vid 40°C Viscositet, dyn.: 31,5 — 37,5 mPa*s vid 25°C

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta Produktdatablad baseras på laboratorietester. Faktiska uppmätta data kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Sika® Separol®-810 appliceras i en tunn film. För gott skydd bör minst 1 liter Sika® Separol®-810 användas per 25 kvadratmeter. Om en för stor dos tillsätts i en betongblandare kan den första producerade betongblandningen skadas.

Sika® Separol®-810 kan spädas med lösningsmedel vid behov. Utspädning kan påverka produktens biologiska nedbrytbarhet.

Sika® Separol®-810 kan appliceras med pensel, roller eller sprutmaskin. Tillgodose tillräcklig ventilation.

Sika® Separol®-810 bör appliceras i en tunn film, helst på en torr yta.

När arbetet är klart kan beläggnings-/betongrester enkelt avlägsnas med högtryckstvätt, tryckluft eller stålborstar.

Sika® Separol®-810 Innehåller inga skadliga syror och skadar inte färg eller gummi. Det rekommenderas att utföra ett test före applicering.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.sika.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE-163 08 Spånga, SWEDEN
Tel +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.sika.se



Produktdatablad

Sika® Separol®-810
Oktober 2025, Version 01.01
021405021000246254

SikaSeparol-810-sv-SE-(10-2025)-1-1.pdf

