

PRODUKTBLAD

Casco® Floor Expert CascoProff GP Plus

Universellt golv- och vägglim med lättfiller.



PRODUKTBESKRIVNING

Universellt golv och vägglim med lättfiller, lämplig för de flesta typer av PVC, vissa sorter av linoleum, textila mattor samt till väggmattor med skikt av PVC över 0,6 mm

ANVÄNDNING

- PVC
- Vissa sorter av linoleum
- Textil
- Väggmattor med PVC skikt över 0,6 mm
- Lämplig vid golvvärme
- Lämplig vid limning under kontorsstolar

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Lättfiller, 30-35% lättare hink.
- Mycket lätt att applicera
- Krävs mindre kraft mot limspidaren
- Inget stänk vid användning av roller
- Golv- och vägglimning med limspidare eller roller
- Går att värmeaktivera
- Bra hugg

MILJÖINFORMATION

EC1 Plus

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Copolymer av akryldispersion
Förpackning	10 liter, rund hink med lock
Hållbarhet	12 månader i oöppnad förpackning om förvaras i minst +10 °C i väl tillslutna förpackningar.
Lagringsförhållanden	Får inte utsättas för temperaturer under 0° C eller över +30° C.
Färg	Vit
Densitet	Ca. 900 kg/m ³
Torrhalt (volym)	Ca. 65 %
Viskositet	Ca. 22 000 mPas, Brookfield RVT, sp. 6, 20 rpm, 25 °C
Konsistens	Thixotropisk

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	1 liter / 3-6 m ²
-------------	------------------------------

Åtgångstabell

Material

Absorberande underlag

Ej absorberande underlag

Homogen PVC
Cushion vinyl
Textil
Linoleum

4-5 m²/l
4-5 m²/l
3-3,5 m²/l
3-3,5 m²/l

5-6 m²/l
5-6 m²/l
3-3,5 m²/l
3-3,5 m²/l

Underlagets fukthalt

Ej över 85% RF mätt enligt RBK. Se www.rbk.nu. Fuktkvot i träbaserade underlag som t.ex golvspånskiva, fuktkvot 8-12%.

Monteringstid

Våtlimning: 0–30 minuter; Häftlimning: 30-60 minuter. Värmeaktiveringsbar i upp till 90 minuter. Underlagets absorptionsförmåga, omgivande temperatur och luftfuktighet påverkar monterings tiden.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

REKOMMENDERAD ARBETSMETOD

Vid limning på nyproducerad betong rekommenderas golvavjämning på minst 10 mm.

När material med slipad baksida används är det viktigt att observera att materialet alltid ska monteras då limmet är vått, och appliceringstiden för denna typ av material får inte överskrida 30 minuter.

För installation av linoleum med tjocklek över 2,5 mm eller med akustik baksida rekommenderas CascoLin Plus eller CascoLin Extra. Linoleum skall alltså installeras i vått lim

Maximal fuktighet i betong 85 % RF, mätt enligt RBK, se www.RBK.nu. Fuktkvot i spånskiva 8-12 %.

PÅ ABSORBERANDE UNDERLAG

1. Sprid ut limmet med en tandad spackel (6108, 6109 eller 6118). Använd inte mer lim än nödvändigt för att få en bra övervättning under angiven luftningstid.
2. Montera materialet direkt eller efter en mycket kort luftningstid och vält eller gnid noga för att trycka ut all luft så att lim och beläggning får god kontakt. Använd vält för bästa resultat.
3. Kontrollera att hela beläggningen har full övervättning med limmet.

PÅ ICKE ABSORBERANDE UNDERLAG

För bästa resultat vid limning på icke-absorberande underlag rekommenderas att Casco Floor Expert avjämningsmassa med lågt krymp och god vidhäftning läggs på i ett 3 – 5 mm tjockt lager. Monteringens sedan medan limmet är vått för säkraste resultat. Följ monteringsanvisningarna för absorberande underlag

Om inte ovanstående metod kan användas rekommenderas följande metod. På en icke absorberande underlag är det viktigt att limvattnet får dunsta från limmet innan mattan monteras. Låt limmet torka genom att göra fingertest, limmet ska var klabbigt eller inte lämnar avtryck till huden. OBS! Detta råd kan inte användas till linoleum.

1. Påför limmet med en tandad spackel och välj 2A eller 2B nedan.
2. 2A. Montera materialet i det våta limmet och se till att det övervåts väl. Dra upp materialet och låt limfilmen torka i ca. 10-20 minuter. Lägg ner materialet igen.
3. 2B. Påför limmet och vänta ca 20-30 minuter till limmet klabbar (häftlimning). Installera mattan i det klabbiga limmet.
4. Gnid noga för att pressa ut all luft så att limmet och beläggningen får god kontakt. För bästa resultat använd en golvvält. Kontrollera att hela beläggningen har god kontakt med limmet. Följ instruktioner från materialtillverkaren vad gäller temperatur och RF.

VÄGG

ABSORBERANDE UNDERLAG

Absorberande underlag som betong, våtspackel, spånskivor och gipsskivor. Ett starkt absorberande underlag måste förlimmas med en blandning av lika delar CascoProff GP Plus och vatten. Låt torka

1. Sprid ut limmet jämnt på väggen med en roller. Vi rekommenderar att använda en Casco limspridare 6108 av hårdmetall, efter användning av rullen, för att säkerställa att limmet är jämnt fördelat på väggen. Påför inte limmet över större områden än montering kan ske på inom 15–30 minuter, beroende på materialets temperatur och luftfuktighet. Montera materialet genast eller efter att ha väntat 5–10 minuter.
2. Tryck noga med en gnidde för att pressa ut all luft så att limmet och beläggningen får god kontakt. Använd inte mer värme än vad som absolut behövs när beläggningen monteras, speciellt inte i hörn.
3. Kontrollera att hela beläggningen har full kontakt med limmet.
4. Montera materialet i enlighet med tillverkarens instruktioner. För porösa underlag ska väggarna alltid lämnas att torka i minst 2 dagar innan utrymmet används.

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Följ gällande AMAHus. Se till att ytan är ren, jämn och dammfri innan limmet påförs. Maximal fuktighet i betong 85 % RF, mätt enligt RBK, se www.RBK.nu. Fukt-

Produktblad

Casco® Floor Expert CascoProff GP Plus

September 2022, Version 02.01

020512030000000197

kvot i spånskiva 8-12 %. Temperatur + 18° C - +27° C gäller lim, underlag och ytmaterial. Luftfuktighet 25% - 70% RF.

RENGÖRING AV VERKTYG

Vi rekommenderar användandet av lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon. Vid kontakt med lim i ögonen, skölj omedelbart med vatten. Tvätta med tvål och vatten om lim kommit i kontakt med huden. Rengör verktygen med vatten innan limmet har torkat. Torkat lim löses upp med Casco Limtvätt.

APPLICERING

Verktyg: tandad spackel, Casco limspredare av hårdmetall 6108, 6109, 6118 eller roller.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco® Floor Expert CascoProff GP Plus
September 2022, Version 02.01
020512030000000197